

HUOM! Tätä dokumenttia tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin. Dokumentti on tarkoitettu vain lausunnon antamista varten, eikä sitä saa käyttää muihin tarkoituksiin.

Alla olevissa taulukoissa on esitetty päivitetty ja uudet käsittely-yhdistelmät.

Taulukon alussa esitetään päivitetty käsittely-yhdistelmät sivuilla 2–44. Vasemmassa laidassa olevassa sarakkeessa on uusi tunnus ja vanha tunnus on suluissa.

Jos maalauskohteeseen tai -alustaan, maalaus käsittelyihin, rasitusluokkaan, ulkonäköluokkaan tai kunnossapitojaksoon on tullut muutoksia, käsittely-yhdistelmälle on annettu uusi tunnus.

Rasitusluokat esitetään parhaillaan lausuntokierroksella olevan ehdotuksen (RTS 26:17) mukaisesti.

Muutokset kiiltoryhmässä ei aiheuta koko käsittely-yhdistelmän päivittymistä. Muutamiiin nykyisiin käsittely-yhdistelmiin on tulossa lisää vaihtoehtoja kiiltoryhmiin. Kiiltoryhmät lisätään päivitettyihin käsittely-yhdistelmiin myöhemmin.

Tunnus	Ulkonäkö-luokka	rasitus - luokka	alusta	maalaukohteet	Kunnossa-pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalauus
16102 (16101)	0E	02	21 Betoni-pinnat sisällä	1.3.2.4 Sisäkattopinnat 1.3.2.6 Seinäpinnat	K	Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Maalauksikäsitteily Käsitteily vesiohenteisella pölynsidonta-aineella 1 x 161.			
Lisätieto ja:	<p>Tuotteen vaikutus alustan ulkonäköön tuotekohtainen</p> <p>Tässä käsitteily-yhdistelmässä käytettävistä tuotteista osa on sävytettäviä</p>								

Tunnus	ulkonäkö-luokka	rasitus-luokka	alusta	maalaukohteet	Kunnossa-pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalauus
31114 (31103)	0E	01	Rasitusluokkiin 01-02 soveltuva tasoite Käsittelemätön lastulevy	1.3.2.4 Sisäkattopinnat 1.3.2.6 Seinäpinnat	K	Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Maalauksikäsitteily Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 211 tai vesiohenteisella maalilla 1 x 311. Osittain kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/siloteella 1 x 82. Kitattujen/silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 211 tai	Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsitteily. Kiiltävä lakka- ja/tai maali- pinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalauksikäsitteily Valmiiksi maalauus vesiohenteisella maalilla 1 x 311.	Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsitteily. Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka poistetaan. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalauksikäsitteily Vauriokohtien kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/siloteella 1-2 x 82.	Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki maali ja/tai lakka sekä irtonainen aines, lika ja pöly. Tasoitekäsitteily määritellään erikseen ulkonäköluokan ja tasoitettavan alustan mukaisesti. Maalauksikäsitteily Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 211 tai vesiohenteisella maalilla 1 x 311. Osittain kittaus/silotus vesiohenteisella

						vesiohenteisella maalilla 1 x 311. Valmiiksi maalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 311.		Kitattujen/silotettujen kohtien pohjamaalaus vesi- ohenteisella pohjamaalilla 1 x 211 tai vesiohenteisella maalilla 1 x 311. Valmiiksi maalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 311.	kitillä/silotteella 1 x82. Kitattujen/silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 211 tai vesiohenteisella maalilla 1 x 311. Valmiiksi maalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 311.
--	--	--	--	--	--	---	--	---	--

Lisätietoja

- Alustan esikäsitely, esikäsitelyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa.
- Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsitely-yhdistelmä on tarkoitettu RYL-julkaisuissa esitetyille tavanomaisen tason mukaiselle alustalle, esim. kolmi-luokkaisessa jaossa mittatarkkuudeltaan luokan 2 mukaiselle alustalle.
- Huoltomaalaustarve (kunnossapitoväli) määräytyy sisä-pinnoilla yleensä pintojen likaantumisen tai sävyn vaihtamisen, harvemmin maalipinnan vaurioitumisen, perusteella.

Tunnus	UL	RL	alusta	maalaukkohteet	Kunnossa pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalaus
31115 (31105)	Ps1	01	Rasitusluok-kiin 01–02 soveltuva tasoite	1.3.2.4 Sisäkattopinnot 1.3.2.6 Seinäpinnot	K	Esikäsitely Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Maalaukäsittely Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 211 tai vesiohenteisella maalilla 1 x 311. Osittain kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/silotteella 1 x 82.	Esikäsitely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalaukäsittely	Esikäsitely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka	Esikäsitely Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki maali ja/tai lakka sekä irtonainen aines, lika ja pöly. Tasoitekäsittely määritellään erikseen ulkonäköluokan ja tasoitettavan alustan mukaiseksi. Maalaukäsittely Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 211 tai

						Kitattujen/silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 211 tai vesiohenteisella maalilla 1 x 311. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 2 x 311.	Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 311.	poistetaan. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalaus käsittely Vauriokohtien kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/siloteella 2 x 82. Kitattujen/silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 211 tai vesiohenteisella maalilla 1 x 311. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 2 x 311.	vesiohenteisella maalilla 1 x 311. Osittain kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/siloteella 1 x 82. Kitattujen/silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 211 tai vesiohenteisella maalilla 1 x 311. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 2 x 311.
Lisätietoja	<p>Alustan esikäsittely, esikäsittelyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tasoitustarve huolto- ja korjausmaalauksen yhteydessä seinä- ja kattopinnoilla määritellään erikseen ulkonäköluokan mukaan. • Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsittely-yhdistelmä on tarkoitettu ohjekortin RT 33-11043 mukaiselle tasaisuusluokan L0 ja ulkonäköluokan Ts1 tasoitealustalle, RYLin tavanomaista tasoa korkeamman tasaisuus- ja ulkonäköluokan mukaiselle alustalle. • Huoltomaalaustarve (kunnossapitoväli) määräytyy sisäpinnoilla yleensä pintojen likaantumisen tai sävyn vaihtamisen, 								

Tunnus	UL	RL	alusta	maalauskohteet	Kunnossapitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalauk
31116 (31107)	Ps2	01	Rasitusluokkiin 01–02 soveltuva tasoite	1.3.2.4 Sisäkattopinnot	K	Esikäsittely Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly.	Esikäsittely Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava	Esikäsittely Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava	Esikäsittely Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki maali ja/tai lakka

					<p>Maalaus käsittely Pohjamaalaus liuoteohenteisella läpilyöntiä estävällä pohjamaalilla 223. Osittain kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/silotteella 1 x 82. Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 211 tai vesiohenteisella maalilla 1 x 311. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 311.</p>	<p>aines. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalaus käsittely Pohjamaalaus liuoteohenteisella läpilyöntiä estävällä pohjamaalilla 223. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 311.</p>	<p>aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka poistetaan. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalaus käsittely Pohjamaalaus liuoteohenteisella läpilyöntiä estävällä pohjamaalilla 223. Vauriokohtien kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/silotteella 2 x 82. Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 211. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 311. pohjamaalilla 1 x 211 tai vesiohenteisella maalilla 1 x 311. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 2 x 311.</p>	<p>sekä irtonainen aines, lika ja pöly. Tasoitekäsittely määritellään erikseen ulkonäköluokan ja tasoitettavan alustan mukaiseksi. Maalaus käsittely Pohjamaalaus liuoteohenteisella läpilyöntiä estävällä pohjamaalilla 223. Osittain kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/silotteella 1 x 82. Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 211 tai vesiohenteisella maalilla 1 x 311. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 311.</p>
Lisäti- toja	<ul style="list-style-type: none"> • Alustan esikäsitteily, esikäsitteilyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa. • Tasoitustarve huolto- ja korjausmaalauksen yhteydessä seinä- ja kattopinnoilla määritellään erikseen ulkonäköluokan mukaan. • Tätä yhdistelmää käytetään maalaamattomalle tai maalatulle vanhalle tasoitealustalle, joka on likaantunut tulipalon, vesivahingon tms. seurauksena, eikä tasoitepinta kestä vesiohenteista maalia eikä pesua, tai sitä ei voida muutoin puhdistaa täydellisesti. • Tätä yhdistelmää käytetään maalaamattomalle ruiskutasoitekatoille, jotka eivät kestä pesua eikä vesiohenteista maalia. • Tällaiset pinnat tulee eristyspohjamaalata, jotteivät likavärjymät kulkeudu pintamaaliin. 							

- Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsittely-yhdistelmä on tarkoitettu RYL-julkaisuissa esitetyille tavanomaisen tason mukaiselle alustalle, esim. kolmiluokkaisessa jaossa mittatarkkuudeltaan luokan 2 mukaiselle alustalle.
- Huoltomaalaustarve (kunnossapitoväli) määräytyy sisäpinoilla yleensä pintojen likaantumisen tai sävyn vaihtamisen, harvemmin maalipinnan vaurioitumisen, perusteella.
- Käsittely-yhdistelmässä käytetään maalaustarvikeryhmän 223 Sisäseinien ja sisäkattojen liuteohenteista läpilyöntiä estävää pohjamaalia.

Tunnus	UL	RL	alusta	maaluskohteet	Kunnossa - pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalaus
31211 (31204)	V2	02	Rasitusluokki in 01–02 soveltuva tasoite	1.3.2.6 Seinäpinnat	K	<p>Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly.</p> <p>Maalausksittely Osasilotus vesiohenteisella silotteella 1 x 82. Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Lasikuitukankaan liimaus. Pohjamaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 312. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 312.</p>	<p>Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittel y. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan.</p> <p>Maalausksittely Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 312.</p>	<p>Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittel y. Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka poistetaan. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan.</p> <p>Maalausksittely Vauriokohtien kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/silotteella 3 x 82. Kitattujen/silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 211. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella</p>	<p>Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki maali ja/tai lakka sekä irtonainen aines, lika ja pöly. Tasoiteksittely määritellään erikseen ulkonäköluokan ja tasoitettavan alustan mukaiseksi.</p> <p>Maalausksittely Osasilotus vesiohenteisella silotteella 1 x 82. Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Lasikuitukankaan liimaus. Pohjamaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 312. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 312.</p>

								maalilla 1 x 312.kitillä/silotteella 2 x 82. Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 211.	
Lisätietoja	<p>Alustan esikäsitely, esikäsitelyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tasoitustarve huolto- ja korjausmaalauksen yhteydessä seinä- ja kattopinnoilla määritellään erikseen ulkonäköluokan mukaan. • Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsitely-yhdistelmä on tarkoitettu RYL-julkaisuissa esitetyille tavanomaisen tason mukaiselle alustalle, esim. kolmiluokkaisessa jaossa mittatarkkuudeltaan luokan 2 mukaiselle alustalle. • Huoltomaalaustarve (kunnossapitoväli) määräytyy sisäpinnoilla yleensä pintojen likaantumisen tai sävyn vaihtamisen, harvemmin maalipinnan vaurioitumisen, perusteella. 								

Tunnus	UL	RL	alusta	maalauskohteet	Kunnossa - pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalaus
31212 (31205)	V2	01	40 Rasisluokki in 01–02 soveltuva tasoite	1.3.2.6 Seinäpinnat	K	<p>Esikäsitely Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly.</p> <p>Maalausikäsitely Osasilotus vesiohenteisella silotteella 1 x 82. Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Lasikuitukankaan liimaus. Pohjamaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 312. Valmiiksi maalaus vesiohenteisella maalilla 2 x 312.</p>	<p>Esikäsitely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan.</p> <p>Maalausikäsitely Valmiiksi maalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 312.</p>	<p>Esikäsitely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka poistetaan. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan.</p> <p>Maalausikäsitely</p>	<p>Esikäsitely Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki maali ja/tai lakka sekä irtonainen aines, lika ja pöly. Tasoiteikäsitely määritellään erikseen ulkonäköluokan ja tasoitettavan alustan mukaiseksi.</p> <p>Maalausikäsitely Osasilotus vesiohenteisella silotteella 1 x 82. Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Lasikuitukankaan liimaus. Pohjamaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 312. Valmiiksi maalaus</p>

								Huoltomaalauksessa siirrytään ulkonäköluokkaan V2. Ks. yhdistelmäseloste 31211.	vesiohenteisella maalilla 2 x 312
Lisätietoja	<ul style="list-style-type: none"> • Alustan esikäsitely, esikäsitelyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa. • Tasoitustarve huolto- ja korjausmaalauksen yhteydessä seinä- ja kattopinnoilla määritellään erikseen ulkonäköluokan mukaan. • Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsitely-yhdistelmä on tarkoitettu ohjekortin RT 33-11043 mukaiselle tasaisuusluokan L1 ja ulkonäköluokan Ts1 tasoitealustalle, RYL:n tavanomaista tasoa korkeamman tasaisuus- ja ulkonäköluokan mukaiselle alustalle. • Huoltomaalaustarve (kunnossapitoväli) määräytyy sisäpinnoilla yleensä pintojen likaantumisen tai sävyn vaihtamisen, harvemmin maalipinnan vaurioitumisen, perusteella. 								

Tunnus	UL	RL	alusta	maalaukkohteet	Kunnossa - pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalauk
31214 (31207)	V2	02	631 Reunaohennettu kartonkipintainen kipsilevy	1.3.2.6 Seinäpinnat	K	<p>Esikäsitely Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly.</p> <p>Maalauksikäsitely Ruuvinkantojen ja saumojen silotus sekä saumanauhan kiinnitys vesiohenteisella silotteella 1 x 82. Ruuvinkantojen ja saumanauhan silotus vesiohenteisella silotteella 1 x 82. Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Lasikuitukankaan liimaus. Pohjamaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 312. Valmiiksi maalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 312.</p>	<p>Esikäsitely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan.</p> <p>Maalauksikäsitely Valmiiksi maalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 312.</p>	<p>Esikäsitely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka poistetaan. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan.</p> <p>Maalauksikäsitely Vauriokohtien kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/silotteella</p>	

								2 x 82. Kitattujen/silotettujen kohtien pohjamaalaus vesi- ohenteisella pohjamaalilla 1 x 211. Valmiiksimaalaus vesi- ohenteisella maalilla 1 x 312.	
Lisätietoja	<ul style="list-style-type: none"> • Alustan esikäsitely, esikäsitelyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa. • Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsitely-yhdistelmä on tarkoitettu RYL-julkaisuissa esitetyille tavanomaisen tason mukaiselle alustalle, esim. kolmiluokkaisessa jaossa mittatarkkuudeltaan luokan 2 mukaiselle alustalle. • Huoltomaalaustarve (kunnossapitoväli) määräytyy sisäpinnoilla yleensä pintojen likaantumisen tai sävyn vaihtamisen, harvemmin maalipinnan vaurioitumisen, perusteella. • Korjausmaalausta ei voi toteuttaa kartonkipintaisille levyalustoille. 								

Tunnus	UL	RL	alusta	maalauskohteet	Kunnossa - pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalaus
31215 (31208)	Ps2	02	90 Maalattu pinta (määrittelemätön maalattu pinta, joka vaatii kuntotutkimuksen/erillisen kunnostuksen maalausalustaksi)	1.3.2.4 Sisäkattopinnot 1.3.2.6 Seinäpinnot	K	Esikäsitely Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Maalauksikäsitely Pintavahvikekankaan kiinnitys valmistajan ohjeen mukaisesti. Kokonaansilotus vesiohenteisella silotteella 1–2 x 82. Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 211. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 312.	Esikäsitely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalauksikäsitely Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 312.	Esikäsitely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka poistetaan. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly	

									poistetaan. Maalaus käsittely Vauriokohtien kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/siloteella 1–2 x 82. Kitattujen/silotettujen kohtien pohjamaalaus vesi- ohenteisella pohjamaalilla 1 x 211. Valmiiksimaalaus vesi- ohenteisella maalilla 1 x 312.
Lisätietoja	<ul style="list-style-type: none"> • Alustan esikäsitteily, esikäsitteilyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa. • Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsitteily-yhdistelmä on tarkoitettu RYL-julkaisuissa esitetyille tavanomaisen tason mukaiselle alustalle, esim. kolmiluokkaisessa jaossa mittatarkkuudeltaan luokan 2 mukaiselle alustalle. • Huoltomaalaustarve (kunnossapitoväli) määräytyy sisäpinoilla yleensä pintojen likaantumisen tai sävyn vaihtamisen, harvemmin maalipinnan vaurioitumisen, perusteella. 								

Tunnus	UL	RL	alusta	maaluskohteet	Kunnossa - pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalus
31216 (31210)	Ps2	02	40Rasitusluokkiin 01–02 soveltuva tasoite	1.3.2.4 Sisäkattopinnat 1.3.2.6 Seinäpinnat	K	Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Maalaus käsittely Pohjamaalaus liuoteohenteisellä läpilyöntiä estävällä pohjamaalilla 223. Osittain kittaus/silotus vesiohenteisellä kitillä/siloteella 1 x 82. Pohjamaalaus vesiohenteisellä pohjamaalilla 1 x 211. Valmiiksimaalaus	Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalaus käsittely Pohjamaalaus liuoteohenteisellä läpilyöntiä estävällä pohjamaalilla 223. Valmiiksimaalaus	Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka poistetaan. Kiiltävä maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalaus käsittely Pohjamaalaus liuoteohenteisellä	Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki maali ja/tai lakka sekä irtonainen aines, lika ja pöly. Tasoite käsittely määritellään erikseen ulkonäköluokan ja tasoitettavan alustan mukaisesti. Maalaus käsittely Pohjamaalaus liuoteohenteisellä läpilyöntiä estävällä pohjamaalilla 223. Osittain kittaus/silotus

						vesiohenteisella maalilla 1 x 312.	vesiohenteisella maalilla 1 x 312.	läpilyöntiä estävällä pohja- maalilla 223. Vauriokohtien kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/silotteella 2 x 82. Pohjamaalaus vesiohenteisella pohja- maalilla 1 x 211. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 312.	vesiohenteisella kitillä/silotteella 1 x 82. Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 211. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 312.
Lisätietoja	<ul style="list-style-type: none"> • Alustan esikäsitely, esikäsitelyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa. •Tasoitustarve huolto- ja korjausmaalauksen yhteydessä seinä- ja kattopinnoilla määritellään erikseen ulkonäköluokan mukaan. •Tätä yhdistelmää käytetään maalaamattomalle tai maalatulle vanhalle tasoitealustalle, joka on likaantunut tulipalon, vesivahingon tms. seurauksena, eikä tasoitepinta kestä vesiohenteista maalia eikä pesua, tai sitä ei voida muutoin puhdistaa täydellisesti. •Tällaiset pinnat tulee eristyspohja- maalata, jotteivat likavärjäymät kulkeudu pintamaaliin. •Tätä yhdistelmää käytetään maalaamattomalle ruiskutasoitekatolle, jotka eivät kestä pesua eikä vesiohenteista maalia. •Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsitely-yhdistelmä on tarkoitettu RYL-julkaisuissa esitetyille tavanomaisen tason mukaiselle alustalle, esim. kolmi- luokkaisessa jaossa mittatarkkuudeltaan luokan 2 mukaiselle alustalle. •Huoltomaalaustarve (kunnossapitoväli) määräytyy sisä- pinnoilla yleensä pintojen likaantumisen tai sävyn vaihtamisen, harvemmin maalipinnan vaurioitumisen, perusteella. •Käsitely-yhdistelmässä käytetään maalaustarvikeryhmän 223 Sisäseinien ja sisäkattojen liuoteohenteista läpilyöntiä estävää pohjamaalia. 								

Tunnus	UL	RL	alusta	maalauskohteet	Kunnossa - pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalauk
31311 (31304)	V2	03	41 Rasmusluokki in 03-04 soveltuva tasoite	1.3.2.6 Seinäpinnat	K	Esikäsitely Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Maalauksikäsitely Osasilotus vesiohenteisella silotteella 1 x 82. Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212.	Esikäsitely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta	Esikäsitely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Käsiteltävästä alustasta	Esikäsitely Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki maali ja/tai lakka sekä irtonainen aines, lika ja pöly. Tasoitekäsitely määritellään erikseen ulkonäköluokan ja tasoitettavan alustan mukaiseksi.

					Lasikuitukankaan liimaus. Pohjamaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 313. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 313.	himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalaus käsittely Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 313.	poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka poistetaan. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalaus käsittely Vauriokohtien kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/siloteella 3 x 82. Kitattujen/silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 313.	Maalaus käsittely Osasilotus vesiohenteisella silotteella 1 x 82. Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Lasikuitukankaan liimaus. Pohjamaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 313. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 313.
Lisätietoja	<p>Alustan esikäsittely, esikäsittelyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tasoitustarve huolto- ja korjausmaalauksen yhteydessä seinä- ja kattopinnoilla määritellään erikseen ulkonäköluokan mukaan. • Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsittely-yhdistelmä on tarkoitettu RYL-julkaisuissa esitetyille tavanomaisen tason mukaiselle alustalle, esim. kolmiluokkaisessa jaossa mittatarkkuudeltaan luokan 2 mukaiselle alustalle. • Huoltomaalaustarve (kunnossapitoväli) määräytyy sisäpinnoilla yleensä pintojen likaantumisen tai sävyn vaihtamisen, 							

Tunnus	UL	RL	alusta	maalaukko- et	Kunnossa - pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalauk-
31312 (31305)	V1	03	41 Rasitusluokki in 03-04 soveltuva tasoite	1.3.2.6 Seinäpinnat	K	Ensimaalaus Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Maalaukäsittely Osasilotus vesiohenteisella silotteella 1 x 82. Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Lasikuitukankaan liimaus. Pohjamaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 313. Valmiiksimaalauk- vesiohenteisella maalilla 2 x 313.	Esikäsitely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittel- y. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalaukäsittely Valmiiksimaalauk- vesiohenteisella maalilla 1 x 313.	Esikäsitely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittel- y. Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka poistetaan. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalaukäsittely Huoltomaalauksessa siirrytään ulkonäköluokkaan V2. Ks. Yhdistelmäseloste 31311.	Esikäsitely Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki maali ja/tai lakka sekä irtonainen aines, lika ja pöly. Tasoihtokäsittely määritellään erikseen ulkonäköluokan ja tasoihtettavan alustan mukaiseksi. Maalaukäsittely Osasilotus vesiohenteisella silotteella 1 x 82. Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Lasikuitukankaan liimaus. Pohjamaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 313. Valmiiksimaalauk- vesiohenteisella maalilla 2 x 313
Lisätie- toja	Alustan esikäsitely, esikäsitelyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaukstyöselostuksessa. • Tasoihtustarve huolto- ja korjausmaalauksen yhteydessä seinä- ja kattopinnoilla määritellään erikseen ulkonäköluokan mukaan. • Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsittely-yhdistelmä on tarkoitettu ohjekortin RT 33-11043 mukaiselle tasaisuusluokan L1 ja ulkonäköluokan Ts1 tasoihtalustalle, RYL:n tavanomaista tasoa korkeamman tasaisuus- ja ulkonäköluokan mukaiselle alustalle. • Huoltomaalaukstarve (kunnossapitoväli) määräytyy sisäpinnoilla yleensä pintojen likaantumisen tai sävyn vaihtamisen, harvemmin maalipinnan vaurioitumisen, perusteella.								

Tunnus	UL	RL	alusta	maalaukohteet	Kunnossa - pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalauk
31313 (31307)	V2	03	631 Reunaohennettu kartonkipintainen kipsilevy	1.3.2.6 Seinäpinnat	K	<p>Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly.</p> <p>Maalauksikäsitteily Ruuvinkantojen ja saumojen silotus sekä saumanauhan kiinnitys vesiohenteisella silotteella 1 x 82. Ruuvinkantojen ja saumanauhan silotus vesiohenteisella silotteella 1 x 82. Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Lasikuitukankaan liimaus. Pohjamaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 313. Valmiiksi maalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 313</p>	<p>Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalauksikäsitteily Valmiiksi maalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 313.</p>	<p>Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka poistetaan. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan.</p> <p>Maalauksikäsitteily Vauriokohtien kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/silotteella 2 x 82. Kitattujen/silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Valmiiksi maalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 313.</p>	
Lisätietoja	<p>Alustan esikäsitteily, esikäsitteilyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsitteily-yhdistelmä on tarkoitettu RYL-julkaisuissa esitetyille tavanomaisen tason mukaiselle alustalle, esim. kolmiluokkaisessa jaossa mittatarkkuudeltaan luokan 2 mukaiselle 								

alustalle.

- Huoltomaalaustarve (kunnossapitoväli) määräytyy sisäpinnoilla yleensä pintojen likaantumisen tai sävyn vaihtamisen, harvemmin maalipinnan vaurioitumisen, perusteella.
- Korjausmaalausta ei voi toteuttaa kartonkipintaisille levyalustoille. Käsitely-yhdistelmä on tarkoitettu ohjekortin RT 33-11043 mukaiselle tasaisuusluokan L1 ja ulkonäköluokan Ts1 tasoitealustalle, RYL:n tavanomaista tasoa korkeamman tasaisuus- ja ulkonäköluokan mukaiselle alustalle.
- Huoltomaalaustarve (kunnossapitoväli) määräytyy sisäpinnoilla yleensä pintojen likaantumisen tai sävyn vaihtamisen, harvemmin maalipinnan vaurioitumisen, perusteella.

Tunnus	UL	RL	alusta	maalauskohteet	Kunnossa - pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalaus
31314 (31308)	Ps2	03	90 Maalattu pinta (määrittelmän maalaus pinta, joka vaatii kuntotutkimuksen/erillisen kunnostuksen maalausalustaksi)	1.3.2.4 Sisäkattopinna 1.3.2.6 Seinäpinna	K	Esikäsitely Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Maalaus käsitely Pintavahvikekankaan kiinnitys valmistajan ohjeen mukaisesti. Kokonaansilotus vesiohenteisellä silotteella 1–2 x 82. Pohjamaalaus vesiohenteisellä pohjamaalilla 1 x 212. Valmiiksi maalaus vesiohenteisellä maalilla 1 x 313.	Esikäsitely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalaus käsitely Valmiiksi maalaus vesiohenteisellä maalilla 1 x 313.	Esikäsitely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka poistetaan. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalaus käsitely Vauriokohtien kittaus/silotus vesiohenteisellä kitillä/siloteella 1–2 x 82. Kitattujen/silotettujen	

									kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 313.
Lisätietoja	<ul style="list-style-type: none"> • Alustan esikäsitely, esikäsitelyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa. • Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsitely-yhdistelmä on tarkoitettu RYL-julkaisuissa esitetyille tavanomaisen tason mukaiselle alustalle, esim. kolmiluokkaisessa jaossa mittatarkkuudeltaan luokan 2 mukaiselle alustalle. • Huoltomaalaustarve (kunnossapitoväli) määräytyy sisäpinoilla yleensä pintojen likaantumisen tai sävyn vaihtamisen, harvemmin maalipinnan vaurioitumisen, perusteella. 								

Tunnus	UL	RL	alusta	maalauskohteet	Kunnossa - pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalauk
31315 (31310)	Ps2	03	40 Rasmusluokkin 03–04 soveltuva tasoite	1.3.2.4 Sisäkattopinnot 1.3.2.6 Seinäpinnot	K	Esikäsitely Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Maalauksikäsitely Pohjamaalaus liuoteohenteisella läpilyöntiä estävällä pohjamaalilla 223. Osittain kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/siloteella 1 x 82. Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 313.	Esikäsitely Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalauksikäsitely Pohjamaalaus liuoteohenteisella läpilyöntiä estävällä pohjamaalilla 223. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 313.	Esikäsitely Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka poistetaan. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalauksikäsitely Pohjamaalaus liuoteohenteisella läpilyöntiä estävällä pohjamaalilla 223. Vauriokohtien kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/siloteella 2 x	Esikäsitely Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki maali ja/tai lakka sekä irtonainen aines, lika ja pöly. Tasoitekäsitely määritellään erikseen ulkonäköluokan ja tasoitettavan alustan mukaisesti. Maalauksikäsitely Pohjamaalaus liuoteohenteisella läpilyöntiä estävällä pohjamaalilla 223. Osittain kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/siloteella 1 x 82. Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Valmiiksimaalaus

								82. Pohjamaalaus vesiohenteisella pohja- maalilla 1 x 212. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 313.	vesiohenteisella maalilla 1 x 313.
Lisätietoja	<ul style="list-style-type: none"> • Alustan esikäsitely, esikäsitelyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa. •Tasoitustarve huolto- ja korjausmaalauksen yhteydessä seinä- ja kattopinnoilla määritellään erikseen ulkonäköluokan mukaan. •Tätä yhdistelmää käytetään maalaamattomalle tai maalatulle vanhalle tasoitealustalle, joka on likaantunut tulipalon, vesivahingon tms. seurauksena, eikä tasoitepinta kestä vesiohenteista maalia eikä pesua, tai sitä ei voida muutoin puhdistaa täydellisesti. •Tällaiset pinnat tulee eristyspohja- maalata, jotteivat likavärjäymät kulkeudu pintamaaliin. •Tätä yhdistelmää käytetään maalaamattomalle ruiskutasoitekatoille, jotka eivät kestä pesua eikä vesiohenteista maalia. •Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsitely-yhdistelmä on tarkoitettu RYL-julkaisuissa esitetyille tavanomaisen tason mukaiselle alustalle, esim. kolmi- luokkaisessa jaossa mittatarkkuudeltaan luokan 2 mukaiselle alustalle. •Huoltomaalaustarve (kunnossapitoväli) määräytyy sisä- pinnoilla yleensä pintojen likaantumisen tai sävyn vaihtamisen, harvemmin maalipinnan vaurioitumisen, perusteella. •Käsitely-yhdistelmässä käytetään maalaustarvikeryhmän 223 Sisäseinien ja sisäkattojen liuoteohenteista läpilyöntiä estävää pohjamaalia. 								

Tunnus	UL	RL	alusta	maalaukkohteet	Kunnossa - pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalaukset
31411 (31404)	V2	04	41 Rasitusluokkin 03–04 soveltuva tasoite	1.3.2.6 Seinäpinnat	K	Esikäsitely Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Maalauksikäsitely Osasilotus vesiohenteisella silotteella 1 x 82. Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Lasikuitukankaan liimaus. Pohjamaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 314. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 314.	Esikäsitely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalauksikäsitely Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 314.	Esikäsitely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka poistetaan. Kiiltävä lakka- ja/tai	Esikäsitely Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki maali ja/tai lakka sekä irtonainen aines, lika ja pöly. Tasoitekäsitely määritellään erikseen ulkonäköluokan ja tasoitettavan alustan mukaiseksi. Maalauksikäsitely Osasilotus vesiohenteisella silotteella 1 x 82. Pohjamaalaus vesiohenteisella

								<p>maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan.</p> <p>Maalaus käsittely</p> <p>Vauriokohtien kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/siloteella 3 x 82.</p> <p>Kitattujen/silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212.</p> <p>Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 314.</p>	<p>pohjamaalilla 1 x 212.</p> <p>Lasikuitukankaan liimaus. Pohjamaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 314.</p> <p>Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 314.</p>
Lisätietoja	<p>Alustan esikäsitteily, esikäsitteilyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tasoitustarve huolto- ja korjausmaalauksen yhteydessä seinä- ja kattopinnoilla määritellään erikseen ulkonäköluokan mukaan. • Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsitteily-yhdistelmä on tarkoitettu RYL-julkaisuissa esitetyille tavanomaisen tason mukaiselle alustalle, esim. kolmiluokkaisessa jaossa mittatarkkuudeltaan luokan 2 mukaiselle alustalle. • Huoltomaalaustarve (kunnossapitoväli) määräytyy sisäpinnoilla yleensä pintojen likaantumisen tai sävyn vaihtamisen, 								

Tunnus	UL	RL	alusta	maalaukkohteet	Kunnossa - pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalauk
31412 (31405)	V1	04	41 Rastitusluokki in 03–04	Seinäpinnat	K	Esikäsitteily	Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle	Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle	Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki maali

			soveltuva tasoite			Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Maalaus käsittely Osasilotus vesiohenteisella silotteella 1 x 82. Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Lasikuitukankaan liimaus. Pohjamaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 314. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 2 x 314	tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalaus käsittely Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 314.	tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka poistetaan. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalaus käsittely Huoltomaalauksessa siirrytään ulkonäköluokkaan V2. Ks. Yhdistelmäseloste 31411.	ja/tai lakka sekä irtonainen aines, lika ja pöly. Tasoite käsittely määriteltäessä erikseen ulkonäköluokan ja tasoitettavan alustan mukaiseksi. Maalaus käsittely Osasilotus vesiohenteisella silotteella 1 x 82. Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Lasikuitukankaan liimaus. Pohjamaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 314. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 2 x 314
Lisätietoja	Alustan esikäsitteily, esikäsitteilyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa. <ul style="list-style-type: none"> • Tasoitustarve huolto- ja korjausmaalauksen yhteydessä seinä- ja kattopinnoilla määritellään erikseen ulkonäköluokan mukaan. • Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsitteily-yhdistelmä on tarkoitettu ohjekortin RT 33-11043 mukaiselle tasaisuusluokan L1 ja ulkonäköluokan Ts1 tasoitealustalle, RYLin tavanomaista tasoa korkeamman tasaisuus- ja ulkonäköluokan mukaiselle alustalle. • Huoltomaalaustarve (kunnossapitoväli) määräytyy sisäpinnoilla yleensä pintojen likaantumisen tai sävyn vaihtamisen, harvemmin maalipinnan vaurioitumisen, perusteella. 								

Tunnus	UL	RL	alusta	maalaukkohteet	Kunnossapitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalauk
31413 (31407)	V2	04	631 Reunaohennettu kartonkipintainen kipsilevy	Seinäpinnat	K	Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly.	Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä	Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä	

					<p>Maalaus käsittely Ruuvinkantojen ja saumojen silotus sekä saumanauhan kiinnitys vesiohenteisella silotteella 1 x 82. Ruuvinkantojen ja saumanauhan silotus vesiohenteisella silotteella 1 x 82. Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Lasikuitukankaan liimaus. Pohjamaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 314. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 314</p>	<p>homeenpoistokäsittely. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalaus käsittely Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 314.</p>	<p>homeenpoistokäsittely. Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka poistetaan. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalaus käsittely Vauriokohtien kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/silotteella 2 x 82. Kitattujen/silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Valmiiksimaalaus vesi- ohenteisella maalilla 1 x 314.</p>	
Lisätietoja	<p>Alustan esikäsittely, esikäsittelyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tasoitustarve huolto- ja korjausmaalauksen yhteydessä seinä- ja kattopinnoilla määritellään erikseen ulkonäköluokan mukaan. • Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsittely-yhdistelmä on tarkoitettu ohjekortin RT 33-11043 mukaiselle tasaisuusluokan L1 ja ulkonäköluokan Ts1 tasoitealustalle, RYL:n tavanomaista tasoa korkeamman tasaisuus- ja ulkonäköluokan mukaiselle alustalle. • Huoltomaalaustarve (kunnossapitoväli) määräytyy sisäpinnoilla yleensä pintojen likaantumisen tai sävyn vaihtamisen, harvemmin maalipinnan vaurioitumisen, perusteella. 							

Tunnus	UL	RL	alusta	maalaukohteet	Kunnossa - pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalauk
31414 (31408)	Ps2	04	90 Maalattu pinta (määrittelemätön maalattu pinta, joka vaatii kuntotutkimuksen/erillisen kunnostuksen maalusalustaksi)	1.3.2.4 Sisäkattopinnot 1.3.2.6 Seinäpinnot	K	Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Maalauksikäsitteily Pintavahvikekankaan kiinnitys valmistajan ohjeen mukaisesti. Kokonaansilotus vesiohenteisella silotteella 1–2 x 82. Pohjamaalaus vesiohenteisellä pohjamaalilla 1 x 212. Valmiiksi maalaus vesiohenteisellä maalilla 1 x 314.	Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalauksikäsitteily Valmiiksi maalaus vesiohenteisellä maalilla 1 x 314.	Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka poistetaan. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalauksikäsitteily Vauriokohtien kittaus/silotus vesiohenteisellä kitillä/silotteella 1–2 x 82. Kitattujen/silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisellä pohjamaalilla 1 x 212. Valmiiksi maalaus vesiohenteisellä maalilla 1 x 314.	
Lisätietoja	<ul style="list-style-type: none"> • Alustan esikäsitteily, esikäsitteilyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa. • Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsitteily-yhdistelmä on tarkoitettu RYL-julkaisuissa esitetyille tavanomaisen tason mukaiselle alustalle, esim. kolmiluokkaisessa jaossa mittatarkkuudeltaan luokan 2 mukaiselle alustalle. • Huoltomaalaustarve (kunnossapitoväli) määräytyy sisäpinnoilla yleensä pintojen likaantumisen tai sävyn vaihtamisen, harvemmin maalipinnan vaurioitumisen, perusteella. 								

Tunnus	UL	RL	alusta	maalaukkohteet	Kunnossa - pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalauk
31415 (31410)	Ps2	04	40 Rasitusluokki in 03-04 soveltuva tasoite	1.3.2.4 Sisäkattopinna t 1.3.2.6 Seinäpinnat	K	Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Maalauskaasittely Pohjamaalaus liuteohenteisella läpilyöntiä estävällä pohja- maalilla 223. Osittain kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/si- lotteella 1 x 82. Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 314.	Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalauskaasittely Pohjamaalaus liuteohenteisella läpilyöntiä estävällä pohja- maalilla 223. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 314.	Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka poiste- taan. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalauskaasittely Pohjamaalaus liuteohenteisella läpilyöntiä estävällä pohja- maalilla 223. Vauriokohtien kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/siloteella 2 x 82. Pohjamaalaus vesiohenteisella pohja- maalilla 1 x 212. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 314.	Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki maali ja/tai lakka sekä irtonainen aines, lika ja pöly. Tasoitekaasittely määritellään erikseen ulkonäköluokan ja tasoitettavan alustan mukai- seksi. Maalauskaasittely Pohjamaalaus liuteohenteisella läpilyöntiä estävällä pohja- maalilla 223. Osittain kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/siloteella 1 x 82. Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 314.
Lisätie- toja	<ul style="list-style-type: none"> • Alustan esikäsitteily, esikäsitteilyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaukstyöselostuksessa. •Tasoiustarve huolto- ja korjausmaalauksen yhteydessä seinä- ja kattopinnoilla määritellään erikseen ulkonäköluokan mukaan. •Tätä yhdistelmää käytetään maalaamattomalle tai maalatulle vanhalle tasoiustalustalle, joka on likaantunut tulipalon, vesivahingon tms. seurauksena, eikä tasoiustepinta kestä vesiohenteista maalia eikä pesua, tai sitä ei voida muutoin puhdistaa täydellisesti. •Tällaiset pinnat tulee eristyspohja- maalata, jotteivat likavärjäymät kulkeudu pintamaaliin. •Tätä yhdistelmää käytetään maalaamattomalle ruiskutasoiustekatoille, jotka eivät kestä pesua eikä vesiohenteista maalia. 								

- Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsittely-yhdistelmä on tarkoitettu RYL-julkaisuissa esitetyille tavanomaisen tason mukaiselle alustalle, esim. kolmi- luokkaisessa jaossa mittatarkkuudeltaan luokan 2 mukaiselle alustalle.
- Huoltomaalaustarve (kunnossapitoväli) määräytyy sisä- pinoilla yleensä pintojen likaantumisen tai sävyn vaihta- misen, harvemmin maalipinnan vaurioitumisen, perusteel- la.
- Käsittely-yhdistelmässä käytetään maalaustarvikeryhmän 223 Sisäseinien ja sisäkattojen liuoteohenteista läpilyöntiä estävää pohjamaalia.

Tunnus	UL	RL	alusta	maalauskohteet	Kunnossapitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalaus
31508 (31501)	Ps3	04	21 Betonipinnat sisällä 23 Kevytbetoni 24 Kevytsorabetoni 331 Kalkkahiiekkatiili- ja harkko 41 Rasitusluokkiin 03–04 soveltuva tasoite 42 Rasitusluokkan 05 soveltuva tasoite	1.3.2.4 Sisäkattopinna t 1.3.2.6 Seinäpinnat	K	Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Maalausksittely Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 315.	Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsitteily. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalausksittely Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 315.	Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsitteily. Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka poistetaan. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalausksittely Vauriokohtien kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/siloteella 1 x 82. Kitattujen/silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Valmiiksimaalaus	Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki maali ja/tai lakka sekä irtonainen aines, lika ja pöly. Tasoiteksittely määritellään erikseen ulkonäköluokan ja tasoitettavan alustan mukaiseksi. Maalausksittely Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 315.

									vesiohenteisella maalilla 1 x 315.
Lisätietoja	<p>Alustan esikäsitteily, esikäsitteilyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsitteily-yhdistelmä on tarkoitettu RYL-julkaisuissa esitetyille tavanomaisen tason mukaiselle alustalle, esim. kolmiluokkaisessa jaossa mittatarkkuudeltaan luokan 2 mukaiselle alustalle. Huoltomaalaustarve (kunnossapitoväli) määräytyy sisäpinnoilla yleensä pintojen likaantumisen tai sävyn vaihtamisen, harvemmin maalipinnan vaurioitumisen, perusteella. 								

Tunnus	UL	RL	alusta	maaluskohteet	Kunnossapitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalus
31509 (31503)	Ps2	05	42 Rasitusluokan 05 soveltuva tasoite	1.3.2.4 Sisäkattopinnot	K	<p>Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly.</p> <p>Maalauskaasittely Osasilotus vesiohenteisella silotteella 1 x 83. Pohjamaalaus vesiohenteisella kosteussulkupohjamaalilla 2 x 213. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 2 x 315.</p>	<p>Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta hiomalla ja hiontapöly poistetaan.</p> <p>Maalauskaasittely Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 315.</p>	<p>Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka poistetaan. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta hiomalla ja hiontapöly poistetaan.</p> <p>Maalauskaasittely Vauriokohtien kittaus/silotus</p>	<p>Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki maali ja/tai lakka sekä irtonainen aines, lika ja pöly. Tasoitekaasittely määritellään erikseen ulkonäköluokan ja tasoitettavan alustan mukaiseksi.</p> <p>Maalauskaasittely Osasilotus vesiohenteisella silotteella 1 x 83. Pohjamaalaus vesiohenteisella kosteussulkupohjamaalilla 2 x 213. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 2 x 315.</p>

								vesiohenteisella kitillä/silotteella 3 x 83. Kitattujen/silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella kosteussulkupohjamaalilla 2 x 213. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 2 x 315.	
Lisätietoja	<p>Tasoitustarve huolto- ja korjausmaalauksen yhteydessä määritellään erikseen ulkonäköluokan mukaan Alustan esikäsitteily, esikäsitteilyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa</p> <p>Tasoitustarve huolto- ja korjausmaalauksen yhteydessä määritellään erikseen ulkonäköluokan mukaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsitteily-yhdistelmä on tarkoitettu RYL-julkaisuissa esitetyille tavanomaisen tason mukaiselle alustalle, esim. kolmiluokkaisessa jaossa mittatarkkuudeltaan luokan 2 mukaiselle alustalle. Huoltomaalaustarve (kunnossapitoväli) määräytyy sisäpinnoilla yleensä pintojen likaantumisen tai sävyn vaihtamisen, 								

Tunnus	UL	RL	alusta	maalaukkohteet	Kunnossa - pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalauk
32209 (32202)	Ps2	05	502 Höylätty havupuu 52 Höylätty lehti- ja jalopuu 532 Höylätty lämpökäsitelty puu	1.3.1.4 Kaitteet 1.3.2.3 Sisäkattorakenteet 1.3.2.5 Seinien pintarakenteet 1.3.3.1 Vakiokiintokalusteet 1.3.3.2 Erityskiintokalusteet 1.3.3.3 Varusteet	K	Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Maalaukseen Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 215. Osittain kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/silotteella 1 x 82 tai 1 x 83. Kitattujen/silotettujen	Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalaukseen Valmiiksimaalaus vesiohenteisella pintamaalilla 1 x 322.	Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava maali ja/tai lakka sekä kauhtunut puupinta poistetaan. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta	Esikäsitteily Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki maali ja/tai lakka sekä irtonainen aines, lika ja pöly. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Maalaukseen Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 215. Osittain kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/silotteella 1 x 82 tai

						kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 215. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella pintamaalilla 2 x 322.		himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalaus käsittely Vauriokohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 215. Vauriokohtien kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/silotteella 1 x 82 tai 1 x 83. Kitattujen/silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 215. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella pintamaalilla 1 x 322.	1 x 83. Kitattujen/silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 215. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella pintamaalilla 2 x 322
Lisätietoja	<p>Alustan esikäsittely, esikäsittelyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsittely-yhdistelmä on tarkoitettu RYL-julkaisuissa esitetyille tavanomaisen tason mukaiselle alustalle, esim. kolmiluokkaisessa jaossa mittatarkkuudeltaan luokan 2 mukaiselle alustalle. • Huoltomaalaustarve (kunnossapitoväli) määräytyy sisäpinoilla yleensä pintojen likaantumisen tai sävyn vaihtamisen, harvemmin maalipinnan vaurioitumisen, perusteella. 								

Tunnus	UL	RL	alusta	maalaukkohteet	Kunnossa - pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalaus
32210 (32203)	Ps1	05	502 Höylätty havupuu 52 Höylätty lehti- ja jalopuu 532 Höylätty lämpökäsitelty puu	1.3.1.4 Kaiteet 1.3.2.3 Sisäkattorakenteet 1.3.2.5 Seinien pintarakenteet	K	Esikäsittely Esikäsittely Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Maalaus käsittely	Esikäsittely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta	Esikäsittely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Käsiteltävästä alustasta poistetaan	Esikäsittely Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki maali ja/tai lakka sekä irtonainen aines, lika ja pöly. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely.

				<p>1.3.3.1 Vakiokiintokalusteet</p> <p>1.3.3.2 Erityiskiintokalusteet</p> <p>1.3.3.3 Varusteet</p>	<p>Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 215. Osittain kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/siloteella 1 x 82 tai 1 x 83. Kokonaan silotus vesiohenteisella kitillä/siloteella 1 x 82 tai 1 x 83. Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 215. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella pintamaalilla 2 x 322.</p>	<p>himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan.</p> <p>Maalaus käsittely</p> <p>Valmiiksimaalaus vesiohenteisella pintamaalilla 1 x 322.</p>	<p>lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka sekä kauhtunut puupinta poistetaan. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan.</p> <p>Maalaus käsittely</p> <p>Vauriokohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 215. Vauriokohtien kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/siloteella 1 x 82 tai 1 x 83.. Kitattujen/silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 215. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella pintamaalilla 2 x 322.</p>	<p>Maalaus käsittely</p> <p>Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 215. Osittain kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/siloteella 1 x 82 tai 1 x 83. Kokonaan silotus vesiohenteisella kitillä/siloteella 1 x 82 tai 1 x 83. Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 215. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella pintamaalilla 2 x 322.</p>
Lisä- toja	<ul style="list-style-type: none"> • Alustan esikäsitteily, esikäsitteilyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa. • Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsitteily-yhdistelmä on tarkoitettu RYL-julkaisuissa esitetyille tavanomaisen tason mukaiselle alustalle, esim. kolmiluokkaisessa jaossa mittatarkkuudeltaan luokan 2 mukaiselle alustalle. • Huoltomaalaustarve (kunnossapitoväli) määräytyy sisäpinnoilla yleensä pintojen likaantumisen tai sävyn vaihtamisen, harvemmin maalipinnan vaurioitumisen, perusteella. • Huoltomaalaustarve (kunnossapitoväli) määräytyy sisäpinnoilla yleensä pintojen likaantumisen tai sävyn vaihtamisen, harvemmin maalipinnan vaurioitumisen, perusteella. 							

Tunnus	UL	RL	alusta	maalaukkohteet	Kunnossa - pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalauk
32211 (32204)	Ps2	05	502 Höylätty havupuu 52 Höylätty lehti- ja jalopuu 532 Höylätty lämpökäsitelty puu	1.3.1.4 Kaitteet 1.3.2.3 Sisäkattorakenteet 1.3.2.5 Seinien pintarakenteet 1.3.3.1 Vakiokiintokalusteet 1.3.3.2 Erityiskiintokalusteet 1.3.3.3 Varusteet	K	Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Maalaukäsittely Pohjamaalaus liuoteohenteisella läpilyöntiä estävällä pohjamaalilla 1 x 223. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 2 x 322.	Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalaukäsittely Pohjamaalaus liuoteohenteisella läpilyöntiä estävällä pohjamaalilla 1 x 223. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 322.	Esikäsitteily Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava maali ja/tai lakka poistetaan. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalaukäsittely Pohjamaalaus liuoteohenteisella läpilyöntiä estävällä pohjamaalilla 1 x 223. Vauriokohtien kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/siloteella 1-2 x 82 tai 1-2 x 83. Kitattujen/silotettujen kohtien pohjamaalaus liuoteohenteisella läpilyöntiä estävällä pohjamaalilla 1 x 223. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 322.	Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki maali ja/tai lakka sekä irtonainen aines, lika ja pöly. Maalaukäsittely Pohjamaalaus liuoteohenteisella läpilyöntiä estävällä pohjamaalilla 1 x 223. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 2 x 322.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tunnus	UL	RL	alusta	maalaukkohteet	Kunnossa - pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalaukko
46109 (46101)	Pu 2	13	505 Tehtaalla kertaalleen maalattu havupuu	1.1.5.1 Pihavarastot 1.1.5.2 Pihakatokset 1.1.5.3 Aidat ja tukimuurit 1.2.4.1 Ulkoseinät 1.2.5.2 Katokset 1.2.6.2 Räystäsrakenteet	P	Esikäsitely Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtomainen aines, lika ja pöly. Syöpyvät metalliosat maalataan korroosionestopohja maalilla. Maalaus käsittely Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 2 x 461 maalin valmistajan ohjeiden mukaan.	Esikäsitely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homenpoistokäsittel y. Maalaus käsittely Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 461 maalin valmistajan ohjeiden mukaan.	Esikäsitely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homenpoistokäsittel y. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali poistetaan. Ruostuneet metalliosat teräsharjataan ja pohjamaalataan korroosionestopohja maalilla. Maalaus käsittely Vaurioituneitten kohtien pohjamaalaus 1 x 23 ja paikkamaalaus 1 x 461. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 461 maalin valmistajan ohjeiden mukaan.	Esikäsitely Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki maali. Ruostuneet metalliosat teräsharjataan ja pohjamaalataan korroosionestomaalilla. Maalaus käsittely Käsittely pohjusteella 1 x 131 tai 1 x 141 Pohjamaalaus 1 x 23. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 2 x 461 maalin valmistajan ohjeiden mukaan.
Lisätie- toja	Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsittely-yhdistelmä on tarkoitettu RYL-julkaisuissa esitetyille tavanomaisen tason mukaiselle alustalle, esim. kolmiluokkaisessa jaossa mittatarkkuudeltaan luokan 2 mukaiselle alustalle. <ul style="list-style-type: none"> • Alustan esikäsitely, esikäsitelyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa. • Aluevarusteet ovat niin kovalla rasituksella, että kunnossapitojakso valitaan suosituksen alarajalta. 								

Tunnus	UL	RL	alusta	maalaukohteet	Kunnossa - pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalauk
46110 (46103)	Pu 2	13	506 Tehtaalla kahteen kertaan maalattu havupuu	1.1.5.1 Pihavarastot 1.1.5.2 Pihakatokset 1.1.5.3 Aidat ja tukimuurit 1.2.4.1 Ulkoseinät 1.2.5.2 Katokset 1.2.6.2 Rästäsrakenteet	P	Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Syöpyvät metalliosat maalataan korroosionestopohja maalilla. Maalausksittely Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 461 maalin valmistajan ohjeiden mukaan.	Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsitteily. Maalausksittely Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 461 maalin valmistajan ohjeiden mukaan.	Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsitteily. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali poistetaan. Ruostuneet metalliosat teräsharjataan ja pohjamaalataan korroosionestopohja maalilla. Maalausksittely Vaurioituneitten kohtien pohjamaalaus 1 x 23 ja paikkamaalaus 1 x 461. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 461 maalin valmistajan ohjeiden mukaan.	Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki maali. Ruostuneet metalliosat teräsharjataan ja pohjamaalataan korroosionestomaalilla. Maalausksittely Käsitteily pohjusteella 1 x 131 tai 1 x 141 Pohjamaalaus 1 x 23. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 2 x 461 maalin valmistajan ohjeiden mukaan.
Lisätietoja	Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsitteily-yhdistelmä on tarkoitettu RYL-julkaisuissa esitetyille tavanomaisen tason mukaiselle alustalle, esim. kolmiluokkaisessa jaossa mittatarkkuudeltaan luokan 2 mukaiselle alustalle. • Alustan esikäsitteily, esikäsitteilyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa. • Aluevarusteet ovat niin kovalla rasituksella, että kunnossapitojakso valitaan suosituksen alarajalta.								

Tunnus	UL	RL	alusta	maalaukkohteet	Kunnossa - pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalauk
46402 (46401)	Pu 3	13	501 Sahattu havupuu	1.1.5.1 Pihavarastot 1.2.4.1 Ulkoseinät 1.2.6.2 Räystäsrakenteet 1.2.6.2	K	Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Syöpyvät metalliosat maalataan korroosionestopohja maalilla. Maalauksikäsitteily Valmiiksimaalauk vesiohenteisella talousrakennusmaalilla 2 x 464 maalin valmistajan ohjeiden mukaan.	Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Maalauksikäsitteily Valmiiksimaalauk vesiohenteisella talousrakennusmaalilla 1 x 464 maalin valmistajan ohjeiden mukaan.	Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali poistetaan. Ruostuneet metalliosat teräsharjataan ja pohjamaalataan korroosionestopohja maalilla. Maalauksikäsitteily Vaurioituneitten kohtien maalauk vesiohenteisella talousrakennusmaalilla 1 x 464. Valmiiksimaalauk vesiohenteisella talousrakennusmaalilla 1 x 464 maalin valmistajan ohjeiden mukaan.	Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki maali. Ruostuneet metalliosat teräsharjataan ja pohjamaalataan korroosionestomaalilla. Maalauksikäsitteily Valmiiksimaalauk vesiohenteisella talousrakennusmaalilla 2 x 464 maalin valmistajan ohjeiden mukaan
Lisätietoja	Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsitteily-yhdistelmä on tarkoitettu RYL-julkaisuissa esitetyille tavanomaisen tason mukaiselle alustalle, esim. kolmiluokkaisessa jaossa mittatarkkuudeltaan luokan 2 mukaiselle alustalle. <ul style="list-style-type: none"> Alustan esikäsitteily, esikäsitteilyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaukstyöselostuksessa. Aluevarusteet ovat niin kovalla rasituksella, että kunnossapitojakso valitaan suosituksen alarajalta. 								

Tunnus	UL	RL	alusta	maalaukkohteet	Kunnossa - pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalaukko
47502 (47501)	Pu 2	13	509 Tehdasmaalat ut tai kuultokäsittelyt ikkunat ja ovet	Ikkunat	K		<p>Esikäsittely Käsiteltävä alue pestään. Pinta hiotaan kevyesti yli ja hiontapöly poistetaan.</p> <p>Maalaus käsittely Valmiiksimaalaus liuoteohenteisella ovi- ja ikkunamaalilla 1–2 x 475 maalin valmistajan ohjeiden mukaan.</p>	<p>Esikäsittely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali poistetaan. Kiiltävä maalipinta himmennetään hiomalla. Lasien kiinnitys ja tiivistys kunnostetaan. Ruosteiset metalliosat teräsharjataan ja pohjamaalataan korroosionestomaalilla.</p> <p>Maalaus käsittely Vaurioituneitten kohtien pohjamaalaus 1 x 231 tai 232 maalin valmistajan ohjeiden mukaan. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella ovi- ja ikkunamaalilla 1 x 475 maalin valmistajan ohjeiden mukaan..</p>	<p>Esikäsittely Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki maali tai lakka. Ruostuneet metalliosat teräsharjataan ja pohjamaalataan korroosionestomaalilla. Lasien kiinnitys ja tiivistys kunnostetaan.</p> <p>Maalaus käsittely Käsittely pohjusteella 1 x 131 tai 1 x 141 Pohjamaalaus 1 x 231 tai 232 maalin valmistajan ohjeiden mukaan. Valmiiksimaalaus liuoteohenteisella ovi- ja ikkuna- maalilla 1 x 475 maalin valmistajan ohjeiden mukaan</p>

Lisätietoja	<p>Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsittely-yhdistelmä on tarkoitettu RYL-julkaisuissa esitetyille tavanomaisen tason mukaiselle alustalle, esim. kolmiluokkaisessa jaossa mittatarkkuudeltaan luokan 2 mukaiselle alustalle.</p> <ul style="list-style-type: none"> Alustan esikäsitteily, esikäsitteilyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa. Ikkunoiden ulkopinnat ovat niin kovalla rasituksella, että kunnossapitajakso valitaan suosituksen alarajalta.
-------------	---

Tunnus	UL	RL	alusta	maalaukkohteet	Kunnossa - pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalaukko
65104 (65103)	PS 2	03 FL	211 Hierretty betoni 212 Imubetoni	Lattiapinnat	K	<p>Ensimaalaus Käsiteltävästä alustasta poistetaan sementtiliima, irtonainen aines, lika ja pöly sekä maalaukselle haitalliset epäpuhtaudet.</p> <p>Maalauskesittely Pohjustus vesiohenteisella pohjusteella 1 x 611. Pohjamaalaus vesiohenteisella 1-komponenttisella maalilla 1 x 651. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella 1-komponenttisella maalilla 1-2 x 651 maalin valmistajan ohjeiden mukaan</p>	<p>Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinta hiotaan kevyesti yli ja hiontapöly poistetaan.</p> <p>Maalauskesittely Valmiiksimaalaus vesiohenteisella 1-komponenttisella maalilla 1 x 651 maalin valmistajan ohjeiden mukaan.</p>	<p>Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali poistetaan. Kiiltävä maalipinta himmennetään hiomalla. Hiontapöly poistetaan.</p> <p>Maalauskesittely Vauriokohtien pohjamaalaus vesiohenteisella 1-komponenttisella maalilla 1 x 651. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella 1-komponenttisella maalilla 1 x 651 maalin valmistajan ohjeiden mukaan.</p>	<p>Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki maali tai lakka.</p> <p>Maalauskesittely Pohjustus vesiohenteisella pohjusteella 1 x 611. Pohjamaalaus vesiohenteisella 1-komponenttisella maalilla 1 x 651. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella 1-komponenttisella maalilla 1-2 x 651 maalin valmistajan ohjeiden mukaan.</p>
Lisätietoja	<p>Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsittely-yhdistelmä on tarkoitettu RYL-julkaisuissa esitetyille tavanomaisen tason mukaiselle alustalle, esim. kolmiluokkaisessa jaossa mittatarkkuudeltaan luokan 2 mukaiselle alustalle.</p> <ul style="list-style-type: none"> Alustan esikäsitteily, esikäsitteilyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa. 								

• Ikkunoiden ulkopinnat ovat niin kovalla rasituksella, että kunnossapitajakso valitaan suosituksen alarajalta.

Tunnus	UL	RL	alusta	maalaukkohteet	Kunnossa - pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalaukko
65302 (65301)	Ps2	04 _{FL}	211 Hierretty betoni 212 Imubetoni	Lattiapinnat	K	<p>Ensimaalaus Käsiteltävästä alustasta poistetaan sementtiliima, irtonainen aines, lika ja pöly sekä maalaukselle haitalliset epäpuhtaudet.</p> <p>Maalauks käsittely Pohjamaalaus vesiohenteisella 2-komponenttisella epoksimaalilla 1 x 653. Valmiiksi maalaus vesiohenteisella 2-komponenttisella epoksimaalilla 1–2 x 653 maalin valmistajan ohjeiden mukaan.</p>	<p>Esikäsittely Käsiteltävä alue pestään. Pinta hiotaan kevyesti yli ja hiontapöly poistetaan.</p> <p>Maalauks käsittely Valmiiksi maalaus vesiohenteisella 2-komponenttisella epoksimaalilla 1 x 653 maalin valmistajan ohjeiden mukaan.</p>	<p>Esikäsittely Käsiteltävä alue pestään. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali poistetaan. Kiiltävä maalipinta himmennetään hiomalla. Hiontapöly poistetaan.</p> <p>Maalauks käsittely Vauriokohtien pohjamaalaus vesiohenteisella 2-komponenttisella epoksimaalilla 1–2 x 653. Valmiiksi maalaus vesiohenteisella 2-komponenttisella epoksimaalilla 1 x 653 maalin valmistajan ohjeiden mukaan.</p>	<p>Esikäsittely Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki maali tai lakka.</p> <p>Maalauks käsittely Pohjamaalaus vesiohenteisella 2-komponenttisella epoksimaalilla 1 x 653. Valmiiksi maalaus vesiohenteisella 2-komponenttisella epoksimaalilla 1–2 x 653 maalin valmistajan ohjeiden mukaan.</p>
Lisätietoja									

Tunnus	UL	RL	alusta	maalaukkohteet	Kunnossa - pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalaukko
66103 (66101)	Ps2	04 FL	211 Hierretty betoni 212 Imubetoni	Lattiapinnat	P	<p>Ensimaalaus Käsiteltävästä alustasta poistetaan sementtiliima, irtonainen aines, lika ja pöly sekä maalaukselle haitalliset epäpuhtau- det. Maalauksäsitely Pohjustus 2- komponenttisella lakalla 1–2 x 646, 647 tai 648. Kolojen ja halkeamien kittaus esim. epoksikitillä Pin- noitus 2- komponenttisella pinnoitteella 1 x 661 pinnoit- teen valmistajan ohjeiden mukaan. Kalvonpaksuus 0,3– 0,5 mm. Kalvonpaksuus on määrättävä maalaustyöselostuks es- sa.</p>	<p>Esikäsitely Käsiteltävä alue pestään. Pinta hiotaan kevyesti yli ja hionta- pöly poistetaan. Maalauksäsitely Pinnoitus liuoteohenteisella 2- komponenttisella pinnoitteella 1 x 661 pinnoitteen valmistajan ohjeiden mukaan.</p>	<p>Esikäsitely Käsiteltävä alue pestään. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali poistetaan. Kiiltävä maalipinta himmennetään hiomalla. Hiontapöly poistetaan. Maalauksäsitely Vauriokohtien pohjustus 2- komponenttisella lakalla 1 x 646, 647 tai 648. Kolojen ja halkeamien kittaus esim. epoksikitillä. Pinnoitus 2- komponenttisella pinnoitteella 1 x 661 pinnoitteen valmistajan ohjeiden mukaan.</p>	<p>Esikäsitely Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki maali tai lakka. Maalauksäsitely Pohjustus 2- komponenttisella lakalla 1–2 x 646, 647 tai 648. Kolojen ja halkeamien kittaus esim. epoksikitillä. Pinnoitus 2- komponenttisella epoksipinnoitteella 1 x 661 pinnoit- teen valmistajan ohjeiden mukaan. Kalvonpaksuus 0,3– 0,5 mm. Kalvonpaksuus on määrättävä maalaustyöselostukse ssa.</p>
Lisätie- toja									

Tunnus	UL	RL	alusta	maalauskohteet	Kunnossa - pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalaus
66202 (66201)	Ps2	0E _{FL}	211 Hierretty betoni 212 Imubetoni	Lattiapinnat	P	Ensimaalaus Käsiteltävästä alustasta poistetaan sementtiliima, irtonainen aines, lika ja pöly sekä maalaukselle haitalliset epäpuhtau- det. Maalauksäsitely Pohjustus 2-komponenttisella lakalla 1–2 x 646, 647 tai 648. Kolojen ja halkeamien kittaus epoksikitillä. Massaus 2-komponenttisella massalla 1 x 662 pinnoitteen valmistajan ohjeiden mukaan. Kalvonpaksuus 2 mm. Kalvonpaksuus on määrättävä maalaustyöselostuksessa.	Esikäsitely Käsiteltävä alue pestään. Pinta hiotaan kevyesti yli ja hionta- pöly poistetaan. Maalauksäsitely Pinnoitus liuoteohenteisella 2-komponenttisella pinnoitteella 1 x 661 pinnoitteen valmistajan ohjeiden mukaan. Kalvonpaksuus 0,3–0,5 mm.	Esikäsitely Käsiteltävä alue pestään. Irtoava ja heikosti kiinni oleva lakka poistetaan. Kiiltävä lakkapinta himmennetään hiomalla. Hiontapöly poistetaan. Maalauksäsitely Vauriokohtien pohjustus 2-komponenttisella lakalla 1 x 647 tai 648. Kolojen ja halkeamien kittaus epoksikitillä. Massaus 2-komponenttisella massalla 1 x 662 pinnoitteen valmistajan ohjeiden mukaan. Kalvonpaksuus 2 mm. Kalvonpaksuus on määrättävä maalaustyöselostuksessa.	Esikäsitely Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki vanha pinnoite. Maalauksäsitely Pohjustus 2-komponenttisella ilakalla 1–2 x 646, 647 tai 648. Kolojen ja halkeamien kittaus epoksikitillä Massaus 2-komponenttisella massalla 1 x 662 pinnoitteen valmistajan ohjeiden mukaan. Kalvonpaksuus 2 mm. Kalvonpaksuus on määrättävä maalaustyöselostuksessa
Lisätietoja	• Käsitely-yhdistelmä on ohjeellinen, ja sen sopivuus kohteeseen on varmistettava.								

Tunnus	UL	RL	alusta	maalaukkohteet	Kunnossa - pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalauk
66302 (66301)	Ps2	0E _{FL}	211 Hierretty betoni 212 Imubetoni	Lattiapinnat	P	Esikäsitely Käsiteltävästä alustasta poistetaan sementtiliima, irtonainen aines, lika ja pöly sekä maalaukselle haitalliset epäpuhtau- det. Maalauksikäsitely Pohjustus 2-komponenttisella lakalla 1–2 x 646, 647 tai 648. Kolojen ja halkeamien kittaus epoksikitillä. Massaus 2-komponenttisella epoksihiertomassalla 1 x 663 pinnoitteen valmistajan ohjeiden mukaan. Kalvonpaksuus 4–12 mm. Kalvonpaksuus on määrättävä maalaustyöselostuksessa Pinalakkaus lakalla 1–2 x 464, 647 tai 648.	Esikäsitely Käsiteltävä alue pestään. Pinta hiotaan kevyesti yli ja hionta- pöly poistetaan Maalauksikäsitely Lakkaus liuoteohenteisella 2-komponenttisella lakalla 1 x 646, 647 tai 648 pinnoitteen valmistajan ohjeiden mukaan.	Esikäsitely Käsiteltävä alue pestään. Irtoava ja heikosti kiinni oleva lakka poistetaan. Kiiltävä lakkapinta himmennetään hiomalla. Hiontapöly poistetaan. Maalauksikäsitely Vauriokohtien pohjustus 2-komponenttisella lakalla 1 x 646, 647 tai 648 ja massaus 2-komponenttisella epoksihiertomassalla 1 x 663. Pinalakkaus lakalla 1–2 x 646, 647 tai 648.	Esikäsitely Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki vanha pinnoite. Maalauksikäsitely Pohjustus 2-komponenttisella lakalla 1–2 x 646, 647 tai 648. Kolojen ja halkeamien kittaus epoksikitillä. Massaus 2-komponenttisella epoksihiertomassalla 1 x 663 pinnoitteen valmistajan ohjeiden mukaan. Kalvonpaksuus 4–12 mm. Kalvonpaksuus on määrättävä maalaustyöselostuksessa Pinalakkaus lakalla 1–2 x 464, 647 tai 648.
Lisätietoja	• Käsitely-yhdistelmä on ohjeellinen, ja sen sopivuus kohteeseen on varmistettava.								

Tunnus	UL	RL	alusta	maalaukkohteet	Kunnossa - pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalaukko
66403 (66401)	Ps2	04 _{FL}	211 Hierretty betoni 212 Imubetoni	Lattiapinnat	K	<p>Esikäsitely Käsiteltävästä alustasta poistetaan sementtiliima, irtonainen aines, lika ja pöly sekä maalaukselle haitalliset epäpuhtausdet.</p> <p>Maalaukko- Pohjustus 2-komponenttisella lakalla 1–2 x 647 tai 648. Kolojen ja halkeamien kittaus esim. epoksikitillä. Pinnointus 1-komponenttisella polyuretaanipinnoitteella 1 x 664 pinnoitteen valmistajan ohjeiden mukaan. Kalvonpaksuus 0,5-1,0 mm. Kalvonpaksuus on määrättävä maalaustyöselostuksessa.</p>	<p>Esikäsitely Käsiteltävä alue pestään. Pinta hiotaan kevyesti yli ja hionta- pöly poistetaan.</p> <p>Maalaukko- Pinnoitus 1-komponenttisella polyuretaanipinnoitteella 1 x 664 pinnoitteen valmistajan ohjeiden mukaan. Kalvonpaksuus 0,5-1,0 mm.</p>	<p>Esikäsitely Käsiteltävä alue pestään. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali poistetaan. Kiiltävä maalipinta himmennetään hiomalla. Hiontapöly poistetaan.</p> <p>Maalaukko- Vauriokohtien pohjustus 2-komponenttisella lakalla 1 x 647 tai 648. Kolojen ja halkeamien kittaus esim. epoksikitillä. Pinnoitus 1-komponenttisella polyuretaanipinnoitteella 1 x 664 pinnoitteen valmistajan ohjeiden mukaan. Kalvonpaksuus 0,5-1,0 mm. Kalvonpaksuus on määrättävä maalaustyöselostuksessa.</p>	<p>Esikäsitely Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki vanha pinnoite.</p> <p>Maalaukko- Pohjustus 2-komponenttisella lakalla 1–2 x 647 tai 648. Kolojen ja halkeamien kittaus esim. epoksikitillä. Pinnointus 1-komponenttisella polyuretaanipinnoitteella 1 x 664 pinnoitteen valmistajan ohjeiden mukaan. Kalvonpaksuus 0,5-1,0 mm. Kalvonpaksuus on määrättävä maalaustyöselostuksessa.</p>
Lisätietoja	<ul style="list-style-type: none"> • Käsitely-yhdistelmä on ohjeellinen, ja sen sopivuus kohteeseen on varmistettava. 								

Tunnus	UL	RL	alusta	maalaukkohteet	Kunnossa - pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalauus
66404 (66402)	Pu 2	12 _{FL}	211 Hierretty betoni 212 Imubetoni	Lattiapinnat	K	Esikäsitely Käsiteltävästä alustasta poistetaan sementtiliima, irtonainen aines, lika ja pöly sekä maalaukselle haitalliset epäpuhtau- det. Maalauksikäsitely Pohjustus 2-komponenttisella lakalla 1–2 x 647 tai 648. Kolojen ja halkeamien kittaus esim. epoksikitillä. Pinnoi- tus 1-komponenttisella polyuretaanipinnoitte ella 1 x 664 pinnoitteen valmistajan ohjeiden mukaan. Kalvonpaksuus 0,5–1,0 mm. Kalvonpaksuus on määrättävä maalaustyöse- lostuksessa.	Esikäsitely Käsiteltävä alue pestään. Pinta hiotaan kevyesti yli ja hionta- pöly poistetaan. Maalauksikäsitely Pinnoitus 1-komponenttisella polyuretaanipinnoitte ella 1 x 664 pinnoitteen valmistajan ohjeiden mukaan. Kalvonpak- suus 0,5–1,0 mm.	Esikäsitely Käsiteltävä alue pestään. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali poistetaan. Kiiltävä maalipinta himmennetään hiomalla. Hiontapöly poistetaan. Maalauksikäsitely Vauriokohtien pohjustus 2-komponenttisella lakalla 1 x 647 tai 648. Kolojen ja halkeamien kittaus esim. epoksiki- tillä. Pinnoitus 1-komponenttisella polyuretaanipinnoi- teella 1 x 664 pinnoitteen valmistajan ohjeiden mukaan. Kalvon- paksuus 0,5– 1,0 mm. Kalvonpaksuus on määrättävä maa- laustyöselostukses- sa.	Esikäsitely Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki vanha pinnoite. Maalauksikäsitely Pohjustus 2-komponenttisella lakalla 1–2 x 647 tai 648. Kolojen ja halkeamien kittaus esim. epoksikitillä. Pinnoi- tus 1-komponenttisella polyuretaanipinnoitte lla 1 x 664 pin- noitteen valmistajan ohjeiden mukaan. Kalvonpaksuus 0,5–1,0 mm. Kalvonpaksuus on määrättävä maalaustyöse- lostuksessa.
Lisätie- toja	• Käsitely-yhdistelmä on ohjeellinen, ja sen sopivuus kohteeseen on varmistettava.								

Tunnus	UL	RL	alusta	maalaukkohteet	Kunnossa - pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalauk
66504 (66501)	Ps2	04 _{FL}	211 Hierretty betoni 212 Imubetoni	Lattiapinnat	K	<p>Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan sementtiliima, irtonainen aines, lika ja pöly sekä maalaukselle haitalliset epäpuhtau- det. Maalauksikäsitteily Pohjustus 2-komponenttisella lakalla 1–2 x 646, 647 tai 648. Kolojen ja halkeamien kittaus esim. epoksikitillä. Pinnoitus 2-komponenttisella polyuretaanipinnoitteella 1 x 665 pinnoitteen valmistajan ohjeiden mukaan. Kalvonpaksuus 0,3–2 mm. Kalvonpaksuus on määrättävä maalaustyöselostuksessa.</p>	<p>Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinta hiotaan kevyesti yli ja hionta- pöly poistetaan. Maalauksikäsitteily Pinnoitus 2-komponenttisella polyuretaanipinnoitteella 1 x 665 pinnoitteen valmistajan ohjeiden mukaan</p>	<p>Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali poistetaan. Kiiltävä maalipinta himmennetään hiomalla. Hiontapöly poistetaan. Maalauksikäsitteily Vauriokohtien pohjustus 2-komponenttisella lakalla 1–2 x 646, 647 tai 648. Kolojen ja halkeamien kittaus esim. epoksikitillä. Pinnoitus 2-komponenttisella polyuretaanipinnoitteella 1 x 665 pinnoitteen valmistajan ohjeiden mukaan.</p>	<p>Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki vanha pinnoite. Maalauksikäsitteily pohjustus 2-komponenttisella lakalla 1–2 x 646, 647 tai 648. Kolojen ja halkeamien kittaus esim. epoksikitillä. Pinnoitus 2-komponenttisella polyuretaanipinnoitteella 1 x 665 pinnoitteen valmistajan ohjeiden mukaan. Kalvonpaksuus 0,3–2 mm. Kalvonpaksuus on määrättävä maalaustyöselostuksessa.</p>
Lisätietoja	<ul style="list-style-type: none"> • Käsitteily-yhdistelmä on ohjeellinen, ja sen sopivuus kohteeseen on varmistettava. 								

Tunnus	UL	RL	alusta	maalaukkohteet	Kunnossa - pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalaukko
66505 (66502)	Pu 2	12 FL	211 Hierretty betoni 212 Imubetoni	Lattiapinnat	K	Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan sementtiliima, irtonainen aines, lika ja pöly sekä maalaukselle haitalliset epäpuhtau- det. Maalauksikäsitteily Pohjustus 2-komponenttisella lakalla 1–2 x 646, 647 tai 648. Kolojen ja halkeamien kittaus esim. epoksikitillä. Pinnointus 2-komponenttisella polyuretaanipinnoitteella 1 x 665 pinnointeen valmistajan ohjeiden mukaan. Kalvonpaksuus 0,3–1 mm. Kalvonpaksuus on määrättävä maalaustyöselostuksessa.	Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinta hiotaan kevyesti yli ja hionta- pöly poistetaan. Maalauksikäsitteily Pinnointus 2-komponenttisella polyuretaanipinnoitteella 1 x 665 pinnointeen valmistajan ohjeiden mukaan.	Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali poistetaan. Kiiltävä maalipinta himmennetään hiomalla. Hiontapöly poistetaan. Maalauksikäsitteily Vauriokohtien pohjustus 2-komponenttisella lakalla 1–2 x 646, 647 tai 648. Kolojen ja halkeamien kittaus esim. epoksikitillä. Pinnointus 2-komponenttisella polyuretaanipinnoitteella 1 x 665 pinnointeen valmistajan ohjeiden mukaan. Kalvonpaksuus 0,3–1 mm. Kalvonpaksuus on määrättävä maalaustyöselostuksessa.	Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki vanha pinnoite. Maalauksikäsitteily Pohjustus 2-komponenttisella lakalla 1–2 x 646, 647 tai 648. Kolojen ja halkeamien kittaus esim. epoksikitillä. Pinnointus 2-komponenttisella polyuretaanipinnoitteella 1 x 665 pinnointeen valmistajan ohjeiden mukaan. Kalvonpaksuus 0,3–1 mm. Kalvonpaksuus on määrättävä maalaustyöselostuksessa.
Lisätietoja	Parvekkeille tarkoitettujen yhdistelmien rasitusluokka on 12								

Tunnus	UL	RL	alusta	maalaukkohteet	Kunnossa - pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalaukko
66602 (66601)	Ps2	0E _{FL}	211 Hierretty betoni 212 Imubetoni	Lattiapinnat	K	<p>Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan sementtiliima, irtonainen aines, lika ja pöly sekä maalaukselle haitalliset epäpuhtau- det.</p> <p>Maalauksikäsitteily Pohjustus 2-komponenttisella lakalla 1–2 x 646, 647 tai 648. Kolojen ja halkeamien kittaaminen esim. epoksikitillä. Massaus 2-komponenttisellä polyuretaanimassalla 1 x 666 pinnoitteen valmistajan ohjeiden mukaan.</p> <p>Kalvonpaksuus 2-6 mm. Kalvonpaksuus on määrättävä maalaustyöselostuksessa.</p>	<p>Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinta hiotaan kevyesti yli ja hionta- pöly poistetaan.</p> <p>Maalauksikäsitteily Pinnoitus 2-komponenttisellä polyuretaanipinnoitteella 1 x 665 pinnoitteen valmistajan ohjeiden mukaan.</p>	<p>Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali poistetaan. Kiiltävä maalipinta himmennetään hiomalla. Hiontapöly poistetaan.</p> <p>Maalauksikäsitteily Vauriokohtien pohjustus 2-komponenttisellä lakalla 1 x 646, 647 tai 648 ja massaus 2-komponenttisellä polyuretaanimassalla 1 x 666 pinnoitteen valmistajan ohjeiden mukaan.</p> <p>Pinnoitus 2-komponenttisellä polyuretaanipinnoitteella 1 x 665 pinnoitteen valmistajan ohjeiden mukaan.</p>	<p>Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki vanha pinnoite.</p> <p>Maalauksikäsitteily Pohjustus 2-komponenttisellä lakalla 1–2 x 646, 647 tai 648. Kolojen ja halkeamien kittaaminen esim. epoksikitillä. Massaus 2-komponenttisellä polyuretaanimassalla 1 x 666 pinnoitteen valmistajan ohjeiden mukaan.</p> <p>Kalvonpaksuus 2-6 mm. Kalvonpaksuus on määrättävä maalaustyöselostuksessa.</p>
Lisätietoja	<ul style="list-style-type: none"> Käsitteily-yhdistelmä on ohjeellinen, ja sen sopivuus kohteeseen on varmistettava. 								

Tunnus	UL	RL	alusta	maalaukkohteet	Kunnossa - pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalauk
72102 (72101)	Ku 3	13	502 Höylätty havupuu 51 Kyllästetty havupuu 53 Lämpökäsitelty puu	1.1.5.4 Alueen portaat, luiskat ja terassit	S	Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Maalaukäsittely Sively vesiohenteisella öljyllä 1–2 x 721 puun imevyyden mukaan.	Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Maalaukäsittely Sively vesiohenteisella öljyllä 1 x 721.		
Lisätietoja									

Tunnus	UL	RL	alusta	maalaukkohteet	Kunnossa - pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalauk
74102 (74101)	Ku 3	13	502 Höylätty havupuu 51 Kyllästetty havupuu 53 Lämpökäsitelty puu	1.1.5.4 Alueen portaat, luiskat ja terassit	S	Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Maalaukäsittely Sively liuoteohenteisella öljyllä 1–2 x 741 puun imevyyden mukaan	Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Maalaukäsittely Sively liuoteohenteisella öljyllä 1 x 741.		
Lisätietoja									

Uudet käsittely-yhdistelmät

Käsittely-yhdistelmät 315

Tunnus	UL	RL	Alusta	Maalaus-kohteet	Kunnossa-pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalaus
31508	Ps3	RL 04	21 Betonipinnat sisällä 23 kevytbetoni 24 kevytsorabetoni 331 kalkkihiekkatiili ja -harkko 42 Rasitusluokkaan 41 Rasitusluokkiin 03–04 soveltuva tasoite RL 05 soveltuva tasoite	1.3.2.4 Sisäkattopinnat 1.3.2.6 Seinäpinnat	K	Esikäsittely Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Maalaus käsittely Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 315.	Esikäsittely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen homeenpoistokäsittely. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalaus käsittely Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 315.	Esikäsittely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka poistetaan. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalaus käsittely Vauriokohtien kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/siloteella 1 x 82. Silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 315.	Esikäsittely Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki maali ja/tai lakka sekä irtonainen aines, lika ja pöly. Tasoite käsittely määritellään erikseen ulkonäköluokan ja tasoitettavan alustan mukaiseksi. Maalaus käsittely Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 315.
<p>Lisätietoja</p> <ul style="list-style-type: none"> Alustan esikäsittely, esikäsittelyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa. Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsittely-yhdistelmä on tarkoitettu RYL-julkaisuissa esitetyille tavanomaisen tason mukaiselle alustalle, esim. kolmiluokkaisessa jaossa mittatarkkuudeltaan luokan 2 mukaiselle alustalle. Huoltomaalaustarve (kunnossapitoväli) määräytyy sisäpinnoilla yleensä pintojen likaantumisen tai sävyn vaihtamisen, harvemmin maalipinnan vaurioitumisen, perusteella. 									
31509	Ps2	RL 05	42 Rasitusluokkaan RL 05 soveltuva tasoite	1.3.2.4 Sisäkattopinnat	K	Esikäsittely Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Maalaus käsittely Osasilotus vesiohenteisella silotteella 1 x 83. Pohjamaalaus vesiohenteisella kosteussulkupohjamaalilla 2 x 213. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 2 x 315.	Esikäsittely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalaus käsittely Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 315.	Esikäsittely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka poistetaan. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalaus käsittely Vauriokohtien kittaus/silotus kittaus vesiohenteisella kitillä 3 x 83. Silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella kosteussulkupohjamaalilla 2 x 213. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 2 x 315.	Esikäsittely Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki maali ja/tai lakka sekä irtonainen aines, lika ja pöly. Tasoite käsittely määritellään erikseen ulkonäköluokan ja tasoitettavan alustan mukaiseksi. Maalaus käsittely Osasilotus vesiohenteisella silotteella 1 x 83. Pohjamaalaus vesiohenteisella kosteussulkupohjamaalilla 2 x 213. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 2 x 315.
<p>Lisätietoja</p> <ul style="list-style-type: none"> Alustan esikäsittely, esikäsittelyaine ja suoritustapa on määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa. Tasoitustarve huolto- ja korjausmaalauksen yhteydessä määritellään erikseen ulkonäköluokan mukaan. Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsittely-yhdistelmä on tarkoitettu RYL-julkaisuissa esitetyille tavanomaisen tason mukaiselle alustalle, esim. kolmiluokkaisessa jaossa mittatarkkuudeltaan luokan 2 mukaiselle alustalle. Huoltomaalaustarve (kunnossapitoväli) määräytyy sisäpinnoilla yleensä pintojen likaantumisen tai sävyn vaihtamisen, harvemmin maalipinnan vaurioitumisen perusteella. 									

31510	Ps2	RL 05	42 Rasitusluokkaan RL 05 soveltuva tasoite	1.3.2.4 Sisäkattopinnot	K	<p>Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly.</p> <p>Maalauskaasittely Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Osasilotus vesiohenteisella silotteella 1 x 83. Silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 315.</p>	<p>Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokaasittely. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan.</p> <p>Maalauskaasittely Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 315.</p>	<p>Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokaasittely. Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka poistetaan. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan.</p> <p>Maalauskaasittely Vauriokohtien kittaus/silotus kittaus vesiohenteisella kitillä 3 x 83. Silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 315.</p>	<p>Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki maali ja/tai lakka sekä irtonainen aines, lika ja pöly. Tasoitekaasittely määritellään erikseen ulkonäköluokan ja tasoitettavan alustan mukaiseksi.</p> <p>Maalauskaasittely Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Osasilotus vesiohenteisella silotteella 1 x 83. Silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 315.</p>
<p>Lisätietoja</p> <ul style="list-style-type: none"> Alustan esikäsitteily, esikäsitteilyaine ja suoritustapa on määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa. Tasoitustarve huolto- ja korjausmaalauksen yhteydessä määritellään erikseen ulkonäköluokan mukaan. Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsitteily-yhdistelmä on tarkoitettu RYL-julkaisuissa esitetyille tavanomaisen tason mukaiselle alustalle, esim. kolmiluokkaisessa jaossa mittatarkkuudeltaan luokan 2 mukaiselle alustalle. Huoltomaalaustarve (kunnossapitoväli) määräytyy sisäpinnoilla yleensä pintojen likaantumisen tai sävyn vaihtamisen, harvemmin maalipinnan vaurioitumisen perusteella. 									
31511	Ps2	RL 04	41 Rasitusluokkiin RL 03-04 soveltuva tasoite	1.3.2.4 Sisäkattopinnot 1.3.2.6 Seinäpinnot	K	<p>Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly.</p> <p>Maalauskaasittely Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Osasilotus vesiohenteisella silotteella 1 x 82. Silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 315.</p>	<p>Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokaasittely. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan.</p> <p>Maalauskaasittely Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1x 315.</p>	<p>Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokaasittely. Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka poistetaan. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan.</p> <p>Maalauskaasittely Vauriokohtien kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/silotteella 2 x 82. Kitattujen/silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 315.</p>	<p>Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki maali ja/tai lakka sekä irtonainen aines, lika ja pöly. Tasoitekaasittely määritellään erikseen ulkonäköluokan ja tasoitettavan alustan mukaiseksi.</p> <p>Maalauskaasittely Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Osasilotus vesiohenteisella silotteella 1 x 82. Silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212.</p> <p>Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 315.</p>
<p>Lisätietoja</p> <ul style="list-style-type: none"> Alustan vaatimustenmukaisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsitteily-yhdistelmä on tarkoitettu RYL 2000 mittatarkkuusluokan 2 tai ellei alustalle ole määritelty mittatarkkuutta, RYL:n tavanomaisen tason mukaiselle alustalle. Tasoitustarve huolto- ja korjausmaalauksen yhteydessä seinä- ja kattopinnoilla määritellään erikseen ulkonäköluokan mukaan. Alustan esikäsitteily, esikäsitteilyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa. Huoltomaalaustarve (kunnossapitoväli) määräytyy sisäpinnoilla yleensä pintojen likaantumisen tai sävyn vaihtamisen, harvemmin maalipinnan vaurioitumisen perusteella. 									

31512	Ps1	RL 04	41 Rasisluokkiin RL 03-04 soveltuva tasoite	1.3.2.4 Sisäkattopinnot 1.3.2.6 Seinäpinnot	K	Esikäsittely Käsittävää alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Maalaus käsittely Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Osasilotus vesiohenteisella silotteella 1 x 82. Silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 2 x 315.	Esikäsittely Käsittävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalaus käsittely Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 315.	Esikäsittely Käsittävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Käsittävää alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka poistetaan. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalaus käsittely Vauriokohtien kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä 3 x 82. Kitattujen/silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 2 x 315.	Esikäsittely Käsittävää alustasta poistetaan kaikki maali ja/tai lakka sekä irtonainen aines, lika ja pöly. Tasoite käsittely määritellään erikseen ulkonäköluokan ja tasoitettavan alustan mukaiseksi. Maalaus käsittely Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Osasilotus vesiohenteisella silotteella 1 x 82. Silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 2 x 315.
Lisätietoja <ul style="list-style-type: none"> Alustan esikäsittely, esikäsittelyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa. Tasoiustarve huolto- ja korjausmaalauksen yhteydessä seinä- ja kattopinnoilla määritellään erikseen ulkonäköluokan mukaan. Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsittely-yhdistelmä on tarkoitettu ohjekortin RT 33-11043 mukaiselle tasaisuusluokan L0 ja ulkonäköluokan Ts1 tasoitealustalle, RYL:n tavanomaista tasoa korkeamman tasaisuus- ja ulkonäköluokan mukaiselle alustalle. Huoltomaalaustarve (kunnossapitoväli) määräytyy sisäpinnoilla yleensä pintojen likaantumisen tai sävyn vaihtamisen, harvemmin maalipinnan vaurioitumisen, perusteella. 									
31513	Ps2	RL 04	631 Reunaohennettu kartonkipintainen kipsilevy	1.3.2.4 Sisäkattopinnot 1.3.2.6 Seinäpinnot	K	Esikäsittely Käsittävää alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Maalaus käsittely Ruuvin kantojen ja saumojen silotus sekä saumanauhan kiinnitys vesiohenteisella silotteella 1 x 82. Ruuvin kantojen ja saumanauhan silotus vesiohenteisella silotteella 1 x 82. Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 315.	Esikäsittely Käsittävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalaus käsittely Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 315.	Esikäsittely Käsittävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Käsittävää alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka poistetaan. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalaus käsittely Vauriokohtien kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä 2 x 82. Kitattujen/silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 315.	- Maalaus käsittely -
Lisätietoja <ul style="list-style-type: none"> Korjausmaalausta ei voi toteuttaa kipsilevyalustoille. Alustan vaatimustenmukaisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsittely-yhdistelmä on tarkoitettu RYL 2000 mittatarkkuusluokan 2 tai ellei alustalle ole määritelty mittatarkkuutta, RYL:n tavanomaisen tason mukaiselle alustalle. Alustan esikäsittely, esikäsittelyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa. Huoltomaalaustarve (kunnossapitoväli) määräytyy sisäpinnoilla yleensä pintojen likaantumisen tai sävyn vaihtamisen, harvemmin maalipinnan vaurioitumisen perusteella. 									

31514	Ps2	RL 04	90 Maalattu pinta (määrittelemätön maalattu pinta, joka vaatii kuntotutkimuksen/erillisen kunnostuksen maalaus alustaksi)	1.3.2.4 Sisäkattopinnat 1.3.2.6 Seinäpinnat	K	Esikäsittely Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Maalaus käsittely Pintavahvikekankaan kiinnitys valmistajan ohjeen mukaisesti, Kokonaansilotus vesiohenteisella kitillä/siloteella 1-2 x 82, Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 315.	Esikäsittely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalaus käsittely Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 315.	Esikäsittely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka poistetaan. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalaus käsittely Vauriokohtien kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä 1-2 x 82. Kitattujen/silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 2 x 315.	Esikäsittely - Maalaus käsittely -	
Lisätietoja										
<ul style="list-style-type: none"> Alustan vaatimustenmukaisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsittely-yhdistelmä on tarkoitettu RYL 2000 mittatarkkuusluokan 2 tai ellei alustalle ole määritelty mittatarkkuutta, RYL:n tavanomaisen tason mukaiselle alustalle. Alustan esikäsittely, esikäsittelyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa. Huoltomaalaustarve (kunnossapitoväli) määräytyy sisäpinnoilla yleensä pintojen likaantumisen tai sävyn vaihtamisen, harvemmin maalipinnan vaurioitumisen perusteella. 										
31515	Ps2	RL 04	41 Rasitusluokkiin 03-04 soveltuva tasoite	1.3.2.4 Sisäkattopinnat 1.3.2.6 Seinäpinnat	K	Esikäsittely Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Maalaus käsittely Pohjamaalaus vesiohenteisella läpilyöntiä estävällä pohjamaalilla 1 x 214. Osittain kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/siloteella 1 x 82. Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 315.	Esikäsittely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalaus käsittely Pohjamaalaus vesiohenteisella läpilyöntiä estävällä pohjamaalilla 1 x 214. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 315.	Esikäsittely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka poistetaan. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalaus käsittely Pohjamaalaus vesiohenteisella läpilyöntiä estävällä pohjamaalilla 1 x 214. Vauriokohtien kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/siloteella 2 x 82. Kitattujen/silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 315.	Esikäsittely Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki maali ja/tai lakka sekä irtonainen aines, lika ja pöly. Tasoite käsittely määritellään erikseen ulkonäköluokan ja tasoitettavan alustan mukaisesti. Maalaus käsittely Pohjamaalaus vesiohenteisella läpilyöntiä estävällä pohjamaalilla 1 x 214. Osittain kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/siloteella 1 x 82. Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 315.	
Lisätietoja										
<ul style="list-style-type: none"> Alustan esikäsittely, esikäsittelyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa. Tasoiustarve huolto- ja korjausmaalauksen yhteydessä seinä- ja kattopinnoilla määritellään erikseen ulkonäköluokan mukaan. Tätä yhdistelmää käytetään maalaamattomalle tai maalatulle vanhalle tasoitealustalle, joka on likaantunut tulipalon, vesivahingon tms. seurauksena, eikä sitä voida muutoin puhdistaa täydellisesti. Tällaiset pinnat tulee eristyspohjamaalata, jotteivat likavärjäymät kulkeudu pintamaaliin. Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsittely-yhdistelmä on tarkoitettu RYL-julkaisuissa esitetyille tavanomaisen tason mukaiselle alustalle, esim. kolmiluokkaisessa jaossa mittatarkkuudeltaan luokan 2 mukaiselle alustalle. Huoltomaalaustarve (kunnossapitoväli) määräytyy sisäpinnoilla yleensä pintojen likaantumisen tai sävyn vaihtamisen, harvemmin maalipinnan vaurioitumisen, perusteella. Käsittely-yhdistelmässä käytetään maalaustarvikeryhmän 214 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteista läpilyöntiä estävää pohjamaalia. 										

31516	Ps2	RL 04	41 Rasitusluokkiin 03-04 soveltuva tasoite	1.3.2.4 Sisäkattopinnat 1.3.2.6 Seinäpinnat	K	Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan irttonainen aines, lika ja pöly. Maalauskaasittely Pohjamaalaus liuoteohenteisella läpilyöntiä estävällä pohjamaalia 223. Osittain kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/silotteella 1 x 82. Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Valmiiksi maalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 315.	Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalauskaasittely Pohjamaalaus liuoteohenteisella läpilyöntiä estävällä pohjamaalia 223. Valmiiksi maalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 315.	Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka poistetaan. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalauskaasittely Pohjamaalaus liuoteohenteisella läpilyöntiä estävällä pohjamaalia 223. Vauriokohtien kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/silotteella 2 x 82. Kitattujen/silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Valmiiksi maalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 315.	Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki maali ja/tai lakka sekä irttonainen aines, lika ja pöly. Tasoihtekäsittely määritellään erikseen ulkonäköluokan ja tasoihtettavan alustan mukaiseksi. Maalauskaasittely Pohjamaalaus liuoteohenteisella läpilyöntiä estävällä pohjamaalia 223. Osittain kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/silotteella 1 x 82. Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212. Valmiiksi maalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 315.
Lisätietoja <ul style="list-style-type: none"> Alustan esikäsitteily, esikäsitteilyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa. Tasoihtustarve huolto- ja korjausmaalauksen yhteydessä seinä- ja kattopinnoilla määritellään erikseen ulkonäköluokan mukaan. Tätä yhdistelmää käytetään maalaamattomalle tai maalatulle vanhalle tasoihtalustalle, joka on likaantunut tulipalon, vesivahingon tms. seurauksena, eikä tasoihtepinta kestä vesiohenteista maalia eikä pesua, tai sitä ei voida muutoin puhdistaa täydellisesti. Tällaiset pinnat tulee eristyspohjamaalata, jotteivat likavärjäymät kulkeudu pintamaaliin. Tätä yhdistelmää käytetään maalaamattomalle ruiskutasoihtekatoille, jotka eivät kestä pesua eikä vesiohenteista maalia. Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsittely-yhdistelmä on tarkoitettu RYL-julkaisuissa esitetyille tavanomaisen tason mukaiselle alustalle, esim. kolmiluokkaisessa jaossa mittatarkkuudeltaan luokan 2 mukaiselle alustalle. Huoltomaalaustarve (kunnossapitoväli) määräytyy sisäpinnoilla yleensä pintojen likaantumisen tai sävyn vaihtamisen, harvemmin maalipinnan vaurioitumisen perusteella. Käsittely-yhdistelmässä käytetään maalaustarvikeryhmän 223 Sisäseinien ja sisäkattojen liuoteohenteista läpilyöntiä estävää pohjamaalia 									

Käsittely-yhdistelmät 317

Tunnus	UL	RL	Alusta	maalauk-kohteet	Kunnossa-pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalauk
31701	Ps3	0E	21 Betonipinnat sisällä 30 Kalkkisementti-laasti 32 Sementtilaasti 42 Rasitusluokkaan 41 Rasitusluokkiin 03–04 soveltuva tasoite RL 05 soveltuva tasoite	1.3.2.4 Sisäkattopinnot 1.3.2.6 Seinäpinnat	K	Esikäsittely Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtomainen aines, lika ja pöly. Maalaus käsittely Pohjamaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 317. Valmiiksi maalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 317.	Esikäsittely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalaus käsittely Valmiiksi maalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 317.	Esikäsittely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka poistetaan. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalaus käsittely Vauriokohtien kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/siloteella 1 x 82 tai 83. Silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 317. Valmiiksi maalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 317.	Esikäsittely Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki maali ja/tai lakka sekä irtomainen aines, lika ja pöly. Tasoite käsittely määritellään erikseen ulkonäköluokan ja tasoitettavan alustan mukaiseksi. Maalaus käsittely Pohjamaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 317. Valmiiksi maalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 317.

Lisätieto

- Käsittely-yhdistelmä on tarkoitettu erikoissuunnittelua vaativien seinä- ja kattopintojen maalaukseen.
- Käytettävien tuotteiden soveltuvuus aiottuun tilan käyttötarkoitukseen on tarkistettava.
- Laastien ja tasoitteiden kelpoisuus maalaus alustaksi on varmistettava tuotevalmistajilta.
- Alustan esikäsittely, esikäsittelyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa.
- Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta.
- Käsittely-yhdistelmä on tarkoitettu RYL-julkaisuissa esitetyille tavanomaisen tason mukaiselle alustalle, esim. kolmiluokkaisessa jaossa mittatarkkuudeltaan luokan 2 mukaiselle alustalle. Huoltomaalaustarve (kunnossapitoväli) määräytyy sisäpinnoilla yleensä pintojen likaantumisen tai sävyn vaihtamisen, harvemmin maalipinnan vaurioitumisen, perusteella

31702	Ps2	OE	41 Rasisluokkiin 03–04 soveltuva tasoite 42 Rasisluokkaan RL 05 soveltuva tasoite	1.3.2.4 Sisäkattopi nnat 1.3.2.6 Seinäpinnat	K	<p>Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly.</p> <p>Maalauskaasittely Osittain kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/silotteella 1 x 82 tai 83. Pohjamaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 317. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 317.</p>	<p>Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen homeenpoistokaasittely. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan.</p> <p>Maalauskaasittely Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 317.</p>	<p>Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokaasittely. Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka poistetaan. Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan.</p> <p>Maalauskaasittely Vauriokohtien kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/silotteella 1 x 82 tai 83. Silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 317. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 317.</p>	<p>Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki maali ja/tai lakka sekä irtonainen aines, lika ja pöly. Tasoitekaasittely määritellään erikseen ulkonäköluokan ja tasoitettavan alustan mukaiseksi.</p> <p>Maalauskaasittely Pohjamaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 317. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 317.</p>
<p>Lisätietoa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Käsitteily-yhdistelmä on tarkoitettu erikoissuunnittelua vaativien seinä- ja kattopintojen maalaukseen. • Käytettävien tuotteiden soveltuvuus aiottuun tilan käyttötarkoitukseen on tarkistettava. • Laastien ja tasoitteiden kelpoisuus maalausalustaksi on varmistettava tuotevalmistajilta. • Alustan esikäsitteily, esikäsitteilyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa. • Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. • Käsitteily-yhdistelmä on tarkoitettu RYL-julkaisuissa esitetyille tavanomaisen tason mukaiselle alustalle, esim. kolmiluokkaisessa jaossa mittatarkkuudeltaan luokan 2 mukaiselle alustalle. Huoltomaalaustarve (kunnossapitoväli) määräytyy sisäpinoilla yleensä pintojen likaantumisen tai sävyn vaihtamisen, harvemmin maalipinnan vaurioitumisen, perusteella. 									

418 Betonikattotiilien vesiohenteiset huoltomaalit RL 11...13

Tunnus	UL	RL	Alusta	Maalauskohteet	Kunnossapitoväli	Ensi maalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalaus	lisätietoja
41801	Pu3	13	20 Betonipinnat ulkona, by 40 Betonikattotiilet	1.2.6 Vesikatot	K		<p>Esikäsitely Käsiteltävä alue pestään maalinvalmistajan ohjeiden mukaan. Rikkoutuneet tiilet vaihdetaan alkuperäisiä vastaaviin tiiliin.</p> <p>Maalauksikäsitely Valmiiksi maalaus peittävästi vesiohenteisella maalilla 2 x 418 maalinvalmistajan ohjeiden mukaan.</p>	<p>Esikäsitely Käsiteltävä alue pestään maalinvalmistajan ohjeiden mukaan. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Irtoava ja heikosti kiinnioleva maali poistetaan. Rikkoutuneet tiilet vaihdetaan alkuperäisiä vastaaviin tiiliin.</p> <p>Maalauksikäsitely Vaurioituneitten kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 418 . Maalaus vesiohenteisella vesiohenteisella maalilla 1– 2 x 418 alustan kunnosta riippuen maalinvalmistajan ohjeiden mukaisesti.</p>		

Käsittely-yhdistelmät 463

Tunnus	UL	RL	Alusta	maalaukkohteet	Kunnossa-pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalaus
46307	Pu2	13	501 Sahattu havupuu 502 Höylätty havupuu 503 Hirsi 51 Kyllästetty havupuu 53 Lämpökäsitelty puu	1.1.5.1 Pihavarastot 1.1.5.2 Pihakatokset 1.1.5.3 Aidat ja tukimuurit 1.2.4.1 Ulkoseinät 1.2.5.2 Katokset 1.2.6.2 Rästärakenteet	K	Esikäsittely Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Syöpyvät metalliosat maalataan korroosionestopohjamaalilla. Maalaus käsittely Käsittely pohjusteella 1 x 131 tai 141. Valmiiksi maalaus vesiohenteisella peittosuojalla 2 x 463 maalin valmistajan ohjeiden mukaan.	Esikäsittely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Maalaus käsittely Valmiiksi maalaus vesiohenteisella peittosuojalla 1 x 463 maalin valmistajan ohjeiden mukaan.	Esikäsittely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali poistetaan. Ruostuneet metalliosat teräsharjataan ja pohjamaalataan korroosionestopohjamaalilla. Maalaus käsittely Puupaljaiden kohtien käsittely pohjusteella 1 x 131 tai 141. Vaurioituneitten kohtien maalaus vesiohenteisella peittosuojalla 1 x 463. Valmiiksi maalaus vesiohenteisella peittosuojalla 1 x 463 maalin valmistajan ohjeiden mukaan.	Esikäsittely Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki maali. Ruostuneet metalliosat teräsharjataan ja pohjamaalataan korroosionestomaalilla. Maalaus käsittely Käsittely pohjusteella 1 x 131 tai 141. Valmiiksi maalaus vesiohenteisella peittosuojalla 2 x 463 maalin valmistajan ohjeiden mukaan.
<ul style="list-style-type: none"> Lisätietoja Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsittely-yhdistelmä on tarkoitettu RYL-julkaisuissa esitetyille tavanomaisen tason mukaiselle alustalle, esim. kolmiluokkaisessa jaossa mittatarkkuudeltaan luokan 2 mukaiselle alustalle. Alustan esikäsittely, esikäsittelyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa. Aluevarusteet ovat niin kovalla rasituksella, että kunnossapitajakso valitaan suosituksen alarajalta. 									

Käsittely-yhdistelmät

668 Lattioiden 2-komponenttiset vesiohenteiset epoksilattiamassat RL0E_{FL}

693 Lattioiden 2-komponenttiset vesiohenteiset epoksihiertomassat RL0E_{FL}

tunnus	UL	RL	Alusta	maalauk-kohteet	Kunnossa-pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalaus
66801	Ps2	0E _{FL}	211 Hierretty betoni 212 Imubetoni	1.3.2.2 Lattiapinnat	P	<p>Esikäsittely Käsiteltävästä alustasta poistetaan sementtiliima, irtonainen aines, lika ja pöly sekä maalaukselle haitalliset epäpuhtaudet..</p> <p>Maalaus käsittely Pohjustus 2-komponenttisella lakalla 1–2 x 648, 647 tai 648. Kolojen ja halkeamien kittaus esim.epoksikitillä. Massaus 2-komponenttisella epoksimassalla 1 x 668 pinnoitteen valmistajan ohjeiden mukaan. Kalvonpaksuus 2 mm. Kalvonpaksuus on määrättävä maalaustyöselostuksessa.</p>	<p>Esikäsittely Käsiteltävä alue pestään. Pinta hiotaan kevyesti yli ja hiontapöly poistetaan.</p> <p>Maalaus käsittely Valmiiksimaalaus vesiohenteisellä 2-komponenttisellä maalilla 1 x 653 tai 654 maalin valmistajan ohjeiden mukaan.</p>	<p>Esikäsittely Käsiteltävä alue pestään. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali/pinnoite poistetaan. Kiiltävä pinta himmennetään hiomalla. Hiontapöly poistetaan.</p> <p>Maalaus käsittely Vauriokohtien pohjustus 2-komponenttisellä lakalla 1 x 648, 647 tai 648 ja massaus 2-komponenttisellä epoksimassalla 1 x 668. Valmiiksimaalaus vesiohenteisellä 2-komponenttisellä maalilla 1 x 653 tai 654 maalin valmistajan ohjeiden mukaan.</p>	<p>Esikäsittely Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki vanha pinnoite.</p> <p>Maalaus käsittely Pohjustus 2-komponenttisellä lakalla 1–2 x 648, 647 tai 648. Kolojen ja halkeamien kittaus esim. epoksikitillä. Massaus 2-komponenttisellä epoksimassalla 1 x 668 pinnoitteen valmistajan ohjeiden mukaan. Kalvonpaksuus 2 mm. Kalvonpaksuus on määrättävä maalaustyöselostuksessa.</p>
<p>Lisätietoa</p> <ul style="list-style-type: none"> Alustan esikäsittely, esikäsittelyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa. Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. Käsittely-yhdistelmä on tarkoitettu RYL-julkaisuissa esitetyille tavanomaisen tason mukaiselle alustalle, esim. kolmiluokkaisessa jaossa mittatarkkuudeltaan luokan 2 mukaiselle alustalle. Käsittely-yhdistelmä on ohjeellinen, ja sen sopivuus kohteeseen on varmistettava. 									

tunnus	UL	RL	Alusta	maalauk-kohteet	Kunnossa-pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalauk-
66903	Ps2	0E _{FL}	211 Hierretty betoni 212 Imubetoni	1.3.2.2 Lattiapinnat	P	<p>Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan sementtiliima, irtonainen aines, lika ja pöly sekä maalaukselle haitalliset epäpuhtaudet..</p> <p>Maalauksikäsitteily Pohjustus 2-komponenttisella lakalla 1–2 x 646, 647 tai 648. Kolojen ja halkeamien kittaus esim.epoksikitillä. Massaus 2-komponenttisella epoksihiertomassalla 1 x 693 pinnon pinnon valmistajan ohjeiden mukaan. Kalvonpaksuus 4–12 mm. Kalvonpaksuus on määrättävä maalaustyöselostuksessa. Pintalakkkaus lakalla 1–2 x 646, 647 tai 648.</p>	<p>Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Pinta hiotaan kevyesti yli ja hiontapöly poistetaan.</p> <p>Maalauksikäsitteily Lakkaus 2-komponenttisella lakalla 1 x 646, 647 tai 648 pinnon pinnon valmistajan ohjeiden mukaan.</p>	<p>Esikäsitteily Käsiteltävä alue pestään. Irtoava ja heikosti kiinni oleva lakka poistetaan. Kiiltävä lakkapinta himmennetään hiomalla. Hiontapöly poistetaan.</p> <p>Maalauksikäsitteily Vauriokohtien pohjustus 2-komponenttisella lakalla 1 x 648, 647 tai 648 ja massaus 2-komponenttisella epoksihiertomassalla 1 x 693. Pintalakkkaus lakalla 1–2 x 646, 647 tai 648.</p>	<p>Esikäsitteily Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki vanha pinnointe.</p> <p>Maalauksikäsitteily Pohjustus 2-komponenttisella lakalla 1–2 x 646, 647 tai 648. Kolojen ja halkeamien kittaus esim.epoksikitillä. Massaus 2-komponenttisella epoksihiertomassalla 1 x 693 pinnon pinnon valmistajan ohjeiden mukaan. Kalvonpaksuus 4–12 mm. Kalvonpaksuus on määrättävä maalaustyöselostuksessa. Pintalakkkaus lakalla 1–2 x 646, 647 tai 648.</p>
<p>Lisätietoja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alustan esikäsitteily, esikäsitteilyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa. • Alustan kelpoisuus on tarkistettava ennen työn aloitusta. • Käsitteily-yhdistelmä on tarkoitettu RYL-julkaisuissa esitetyille tavanomaisen tason mukaiselle alustalle, esim. kolmiluokkaisessa jaossa mittatarkkuudeltaan luokan 2 mukaiselle alustalle. • Käsitteily-yhdistelmä on ohjeellinen, ja sen sopivuus kohteeseen on varmistettava. 									

711 Seinä- ja kattopintojen vesiohenteiset vahat ja öljyt sisäkäyttöön RL 01...05

Yhd.sel	UL	RL	Alusta	Maalauskohteet	Kunnosapitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalaus
71103	Ks2	04	502 Höylätty havupuu 503 Hirsi 504 Liimahirsi 521 Käsittelemätön lehtipuu 53 Lämpökäsitelty puu 541 Käsittelemätön vanerilevy	1.3.2.4 Sisäkattopinnot 1.3.2.6 Seinäpinnot	K	Esikäsitely Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Pinta hiotaan kevyesti tarvittaessa ja hiontapöly poistetaan. Maalauksikäsitely Käsitely vesiohenteisella tuotteella 2 x 711.	Esikäsitely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsitely. Kiiltävät pinnat himmennetään kevyesti hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalauksikäsitely Käsitely vesiohenteisella tuotteella 1 x 711.	Esikäsitely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsitely. Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva aiempi käsitely poistetaan. Kiiltävät pinnat himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalauksikäsitely Vaurioituneiden pintojen käsitely vesiohenteisella tuotteella 1 x 711. Käsitely vesiohenteisella tuotteella 1 x 711.	Esikäsitely Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki aiempi käsitely sekä irtonainen aines, lika ja pöly. Alustan tulee olla puupuhdas. Maalauksikäsitely Käsitely vesiohenteisella tuotteella 2 x 711.
<p>Lisätietoja</p> <p>Käsiteltävän alustan kosteuden tulee olla mahdollisimman lähellä lopullisten käyttöolosuhteiden tasapainokosteutta. Alustan tulee olla käsitelyä varten kunnostettu, ks. luku 1032, kohta Alusta.</p> <p>Käsitely-yhdistelmä on tarkoitettu RYL-julkaisuissa esitetyille tavanomaisen tason mukaiselle alustalle, esim. kolmiluokkaisessa jaossa mittatarkkuudeltaan luokan 2 mukaiselle alustalle.</p> <p>Alustan esikäsitely, esikäsitelyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa.</p> <p>Tässä käsitely-yhdistelmässä käytettävistä tuotteista useat ovat sävytettäviä tai sävytettyjä.</p> <p>Kuultavien värillisten käsitelyjen toteutus vaatii aina kohdekohtaista erityissuunnittelua ja värimallien tekoa.</p> <p>Kuultavissa värillisissä käsitelyissä voidaan käyttää ensimaalauksessa värillinen ja väritön yhdistelmää; esim. 1 x värillinen 711 ja 1 x väritön 711.</p> <p>Osa ryhmän tuotteista eivät ole jatkokäsiteltävissä tai tarvitsevat erityissuunnittelua toteutuksessa. Varmista yhteensopivuudet ja jatkokäsitelyt aina tuotteen valmistajalta ja tuoteselosteista.</p>									

Kiiltoasteet: 5 himmeä, 4 puolihimmeä

712 Kalusteiden vesiohenteiset vahat ja öljyt sisäkäyttöön RL 01...05

Tunnus	UL	RL	Alusta	Maalauskohteet	Kunnossa pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalaus
71202	Ks2	04	502 Höylätty havupuu 521 Käsittele mätön lehtipuu 53 Lämpökäsitelty puu 541 Käsittele mätön vanerilevy	1.2.4.2 Ikkunat 1.3.1.4 Kaiteet 1.3.1.5 Väliovet 1.3.2.4 Sisäkattopinnat 1.3.2.6 Seinäpinnat 1.3.3.1 Vakiokiintokalusteet 1.3.3.2 Erityiskiintokalusteet 1.3.2.2.5 Jalkalistat	K	Esikäsittely Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Pinta hiotaan kevyesti tarvittaessa ja hiontapöly poistetaan. Maalaus käsittely Käsittely vesiohenteisella tuotteella 3 x 712.	Esikäsittely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Kiiltävät pinnat himmennetään kevyesti hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalaus käsittely Käsittely vesiohenteisella (tuotteella 1-2 x 712.	Esikäsittely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva aiempi käsittely poistetaan. Kiiltävät pinnat himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalaus käsittely Vaurioituneiden pintojen käsittely vesiohenteisella tuotteella 1 x 712. Käsittely vesiohenteisella (öljy)vahalla 1-2 x 712.	Esikäsittely Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki aiempi käsittely sekä irtonainen aines, lika ja pöly. Alustan tulee olla puupuhdas. Maalaus käsittely Käsittely vesiohenteisella tuotteella 3 x 712.
<p>Lisätietoja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Käsiteltävän alustan kosteuden tulee olla mahdollisimman lähellä lopullisten käyttöolosuhteiden tasapainokosteutta. Alustan tulee olla käsittelemään varten kunnostettu, ks. luku 1032, kohta Alusta. • Käsittely-yhdistelmä on tarkoitettu RYL-julkaisuissa esitetyille tavanomaisen tason mukaiselle alustalle, esim. kolmiluokkaisessa jaossa mittatarkkuudeltaan luokan 2 mukaiselle alustalle. • Alustan esikäsittely, esikäsittelyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa. • Tässä käsittely-yhdistelmässä käytettävistä tuotteista useat ovat sävytettviä tai sävytettyjä. • Kuultavien värillisten käsittelyjen toteutus vaatii aina kohdekohtaista erityissuunnittelua ja värimallien tekoa. • Kuultavissa värillisissä käsittelyissä voidaan käyttää ensimaalauksessa värillinen ja väritön yhdistelmää; esim. 2 x värillinen 712 ja 1 x väritön 712. <p>Osa ryhmän tuotteista eivät ole jatkokäsiteltävissä tai tarvitsevat erityissuunnittelua toteutuksessa. Varmista yhteensopivuudet ja jatkokäsittelyt aina tuotteen valmistajalta ja tuoteselosteista</p>									

Kiiltoasteet: 5 himmeä, 4 puolihimmeä

713 Puulattioiden vesiohenteiset vahat ja öljyt sisäkäyttöön RL 01...05

Tunnus	UL	RL	Alusta	Maalauskohteet	Kunnossa pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalaus
71302	Ks2	03 _F L	502 Höylätty havupuu 52 Höylätty lehti- ja jalopuu 53 Lämpökäsittely puu	1.3.2.2 Lattiapinnat	K	Esikäsitely Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Pinta hiotaan kevyesti ja hiontapöly poistetaan. Maalauksikäsitely Käsittely vesiohenteisella tuotteella 3 x 713.	Esikäsitely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Kiiltävät pinnat himmennetään kevyesti hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalauksikäsitely Käsittely vesiohenteisella tuotteella 1-2 x 713.	Esikäsitely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva aiempi käsittely poistetaan. Kiiltävät pinnat himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalauksikäsitely Vaurioituneiden pintojen käsittely vesiohenteisella tuotteella 1 x 713. Käsittely vesiohenteisella tuotteella 1-2 x 713.	Esikäsitely Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki aiempi käsittely sekä irtonainen aines, lika ja pöly. Alustan tulee olla puupuhdas. Maalauksikäsitely Käsittely vesiohenteisella tuotteella 3 x 713.

Lisätietoa
Käsiteltävän alustan kosteuden tulee olla mahdollisimman lähellä lopullisten käyttöolosuhteiden tasapainokosteutta. Alustan tulee olla käsittelyä varten kunnostettu, ks. luku 1032, kohta Alusta.
Käsittely-yhdistelmä on tarkoitettu RYL-julkaisuissa esitetyille tavanomaisen tason mukaiselle alustalle, esim. kolmiluokkaisessa jaossa mittatarkkuudeltaan luokan 2 mukaiselle alustalle.
Alustan esikäsitely, esikäsitelyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa.
Tässä käsittely-yhdistelmässä käytettävistä tuotteista useat ovat säilytettävissä tai säilytettyjä.
Kuultavien värillisten käsittelyjen toteutus vaatii aina kohdekohtaista erityissuunnittelua ja värimallien tekoa.
Kuultavissa värillisissä käsittelyissä voidaan käyttää ensimaalauksessa värillinen ja väritön yhdistelmää; esim. 2 x värillinen 713 ja 1 x väritön 713.
Osa ryhmän tuotteista eivät ole jatkokäsiteltävissä tai tarvitsevat erityissuunnittelua toteutuksessa. Varmista yhteensopivuudet ja jatkokäsittelyt aina tuotteen valmistajalta ja tuoteselosteista.

Kiiltoasteet: 5 himmeä, 4 puolihimmeä

714 Peittävät vesiohenteiset vahat ja öljyt sisäkäyttöön RL 01...05

Tunnus	UL	RL	Alusta	Maalauskohteet	Kunnossa pitoväli	Ensimaalaus	Pesumaalaus	Huoltomaalaus	Korjausmaalaus
71403	Ks2	04	502 Höylätty havupuu 503 Hirsi 504 Liimahirsi 521 Käsittelemätön lehtipuu 53 Lämpökäsittely puu 541 Käsittelemätön vanerilevy	1.3.2.4 Sisäkattopinnot 1.3.2.6 Seinäpinnot	K	Esikäsittely Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Pinta hiotaan kevyesti tarvittaessa ja hiontapöly poistetaan. Maalauks käsittely Käsittely vesiohenteisella peittäväällä tuotteella 2 x 714.	Esikäsittely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Kiiltävät pinnat himmennetään kevyesti hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalauks käsittely Käsittely vesiohenteisella peittäväällä tuotteella 1 x 714.	Esikäsittely Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva aiempi käsittely poistetaan. Kiiltävät pinnat himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Maalauks käsittely Vaurioituneiden pintojen käsittely vesiohenteisella peittäväällä tuotteella 1 x 714. Käsittely vesiohenteisella peittäväällä tuotteella 1 x 714.	Esikäsittely Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki aiempi käsittely sekä irtonainen aines, lika ja pöly. Alustan tulee olla puupuhdas. Maalauks käsittely Käsittely vesiohenteisella peittäväällä tuotteella 2 x 714.
<p>Käsiteltävän alustan kosteuden tulee olla mahdollisimman lähellä lopullisten käyttöolosuhteiden tasapainokosteutta. Alustan tulee olla käsittelyä varten kunnostettu, ks. luku 1032, kohta Alusta. Käsittely-yhdistelmä on tarkoitettu RYL-julkaisuissa esitetyille tavanomaisen tason mukaiselle alustalle, esim. kolmiluokkaisessa jaossa mittatarkkuudeltaan luokan 2 mukaiselle alustalle. Alustan esikäsittely, esikäsittelyaine ja suoritustapa on aina määrättävä erikseen maalaustyöselostuksessa. Tässä käsittely-yhdistelmässä käytettävistä tuotteista useat ovat säilytettävissä. Peittävien (öljy)vahojen käsittelyjen toteutus vaatii aina kohdekohtaista erityissuunnittelua ja värimallien tekoa. Osa ryhmän tuotteista eivät ole jatkokäsittävissä tai tarvitsevat erityissuunnittelua toteutuksessa. Varmista yhteensopivuudet ja jatkokäsittelyt aina tuotteen valmistajalta ja tuoteselosteista.</p>									

Kiiltoaste: 5 himmeä, 4 puolihimmeä