

Dokumenttia tai sen osia ei saa kopioida, jakaa, välittää, muunnella eikä ladata tekoälysovelluksiin. Dokumentti on tarkoitettu lausunnon antamista varten.

Päivitysehdotus on esitetty muutosmerkinnällä ja kommenttina alla olevassa tekstiotteessa. Ote on kohdan 42320.1.2 ensimmäisestä vaatimussosiosta ja viiteluettelosta.

42300 Sillan kannen pintarakenteet

42320 Eristyksen suojaus

42320.1.2 Suojabetonilaatta (otteet ensimmäisestä vaatimuskappaleesta ja viiteluettelosta)

Vaatus

Suojabetoni tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.

Suojabetonilaatassa noudatetaan kuitujen osalta kohtaa 42020.1.6.2.

Suurin sallittu poikkeama laatan suunnittelusta paksuudesta on +10 mm / -5 mm, enimmäispoikkeama +20 mm / -10 mm.

Epätasaisuuden suurin sallittu poikkeama on 6 mm (SFS-EN 13036-7, oikolauta 3 m), enimmäispoikkeama 10 mm. Suojabetonin yläpinnan tasaisuus ja kallistus ovat sellaiset, ettei vesi jää seisomaan lätäköiksi sen pinnalle.

Suojabetonin valmistuksessa, laadunvalvonnassa ja kelpoisuuden osoittamisessa noudatetaan luvun 42020 ohjeita.

Suojabetonilaatta ei saa vaurioitua työnaikaisista toimenpiteistä.

Viitteet

SFS-EN 13036-7:en Road and airfield surface characteristics. Test methods. Part 7: Irregularity measurement of pavement courses : the straightedge test

[42020 Sillan betonin valmistus ja betonityöt, InfraRYL](#)

[42020.1.6.2 Teräskuiduilla kuitutettu betoni ja laasti](#)

Siltojen korjausohjeet (SILKO), Väyläviraston ohjeita (www.vayla.fi/ohjeluetelo).

Kommentoitu [SL1]: Lisätään viittaus tässä lausuntopyynnössä mukana olevaan päivitysehdotukseen.